



Instructions for Use

V-Posil

Vinyl Polysiloxane Impression Material



V-Posil Putty Fast

V-Posil Heavy Soft Fast

V-Posil Mono Fast

V-Posil Light Fast

V-Posil X-Light Fast

DIN EN ISO 4823

Made in Germany · Last revised: 11/2018

voco

Content / Inhalt / Contenu / Contenido / Conteúdo / Contenuto / Inhoud / Innehåll / Zwartość / Obsah

English

| | |
|---------------------------|---|
| Product description | 3 |
| Technical Data..... | 9 |

Deutsch

| | |
|---------------------------|----|
| Produktbeschreibung | 11 |
| Technische Daten | 17 |

Français

| | |
|-----------------------------------|----|
| Description du produit..... | 19 |
| Caractéristiques techniques | 25 |

Español

| | |
|--------------------------------|----|
| Descripción del producto | 27 |
| Datos técnicos | 33 |

Português

| | |
|----------------------------|----|
| Descrição do produto | 35 |
| Dados técnicos | 41 |

Italiano

| | |
|--------------------------------|----|
| Descrizione del prodotto | 43 |
| Specifiche tecniche..... | 49 |

Nederlands

| | |
|---------------------------|----|
| Produktomschrijving:..... | 51 |
| Technische gegevens | 57 |

Svenska

| | |
|---------------------------|----|
| Produktbeskrivning: | 59 |
| Tekniska data | 65 |

Polski

| | |
|-----------------------|----|
| Opis produktu:..... | 67 |
| Dane techniczne | 73 |

Český

| | |
|-----------------------|----|
| Popis produktu: | 75 |
| Technické údaje..... | 81 |



V-Posil – Precision impression material, VPS

Instructions for Use

Product description:

V-Posil impression materials are addition-curing, elastomeric materials with high hydrophilic properties, high tear strength, high dimensional accuracy and a high resistance to permanent deformation.

The **V-Posil** family consists of different viscosities: putty, heavy-bodied, medium-bodied, light-bodied, x-light-bodied,

available in an assortment of delivery systems:

standard 1:1 (50 ml automix cartridges) and 5:1 (380 ml cartridges) for use in most commercially available automatic dispensing and mixing machines (e.g. **VOCO Dynamic Dispenser**, Sympress) and traditional 1:1 putty jars.

Indications/Techniques:

V-Posil Putty Fast is used as preliminary material for:

- Two-step putty-wash impression technique
- One-step putty-wash impression technique
- Two-step putty-wash impression technique using a foil (plastic putty spacer)
- One-step putty impression technique for forming functional peripheries

V-Posil Heavy Soft Fast is to be used as heavy bodied material for:

- One-step impression technique (simultaneous technique) using dual viscosities
- Two-step impression technique using dual viscosities
- Functional impressions

V-Posil Mono Fast is to be used as a medium bodied tray or syringeable impression material for:

- Taking impressions over fixed/removable restorations and implants (i.e., transferring impression posts and bridge components)
- Functional impressions
- Fabricating crown and bridgework or inlays
- Fabricating full or partial dentures
- Reline impressions
- Transferring root posts when fabricating posts and cores indirectly
- Multi tray technique
- Use in the simultaneous mixing technique as well as the putty-wash technique

V-Posil Light Fast and **V-Posil X-Light Fast** are to be used as syringeable impression materials for:

- Two-step putty-wash impression technique
- One-step putty-wash impression technique
- Two-step impression technique using a foil (plastic putty spacer)
- One-step impression technique (simultaneous technique) using dual viscosities
- Reline impressions
- Fabricating full or partial dentures

Warnings:

Do not use **V-Posil** impression materials as a temporary reliner.

Do not use **V-Posil** impression materials with condensation-curing silicones, polyether, Vinylsiloxanether® or polysulfide materials.

V-Posil Putty Fast and **V-Posil Heavy Soft Fast** impression materials are not suitable for detailed impressions when used alone.

Precautionary measures:

Do not use after expiration date.

Do not leave any residual impression material in the sulcus or oral cavity.

Do not swallow impression material! If swallowed: consult a medical doctor if problems arise or persist.

Avoid contact with eyes. If accidental contact with the eyes occurs, rinse immediately and thoroughly with an eye wash or water.

Consult a medical doctor if problems arise or persist. These products do not normally cause allergic reactions. However, for sensitive persons, an allergic reaction to the products cannot be ruled out.

Use of products containing active sulfur, aluminium chloride or nitrogen compounds (retraction cords containing ferric sulfate, polysulfide impression materials, etc.) in conjunction with this product will interfere with the setting reaction of the vinyl polysiloxane material. Use of the materials requires the area to be rinsed thoroughly to remove all residue, before an impression is taken. Do not use latex gloves.

Do not interchange the Base and Catalyst lids or scoops for hand-mixed jar putty.

In order to ensure an optimal adhesion of the two materials during the two-step putty-wash impression technique, both impression steps must take place one immediately after the other.

When taking impressions of areas with severe undercuts and wide interdental spaces, use standard block-out techniques.

When using a custom impression tray, ensure that sufficient space remains between the side of the tray and the teeth/jaw.

Do not allow the material to enter the sewer or water system to avoid environmental contamination.

Avoid contact with clothing, since the material cannot be removed by dry cleaning.

Note:

To ensure optimal impressions, the temperature of the material should not deviate from 23 °C (74 °F) before applying. Otherwise, working and setting times will be affected.

Dry prepared teeth before impression taking.

The warranted product characteristics can only be achieved when using the original Sulzer Mixpac mixing tips as approved by **VOCO**. All the mixing tips for use with our respective products are available from **VOCO**.

Impression tray: Preparation and adhesives

In principle, all common impression trays can be used if a relevant dynamic pressure is guaranteed. When retention is not sufficient, ensure a strong bond to the impression material, by brushing the impression tray with a thin film of **V-Posil Adhesive** for addition-curing silicone prior to loading the tray with impression material. Allow to dry per manufacturer's instructions.

Instructions for use:

Jar material for hand-mix putty preparation

Only use materials with the same lot number.

Do not interchange the Base and Catalyst lids or scoops for hand-mixed jar putty.

Use the scoops to dispense equal amounts of Base and Catalyst.

The different color scoops must only be used for the materials with corresponding colors.

Close the containers carefully after use, and ensure that the lids are not interchanged.

Contamination of Base and Catalyst in the container renders the material unusable.

Knead the Base and Catalyst for 45 seconds until the material is homogeneously colored.

Should gloves be worn, test them for compatibility prior to mixing with a sample of the material to be mixed. Certain types of gloves (such as latex) can prevent the polymerization.

Using vinyl gloves is recommended.

Prior to taking the wash impression, the preliminary impression must be cleaned with water, dried and trimmed using standard methods.

Instructions for the safe handling of the **VOCO Dynamic Dispenser system (380 ml cartridge system; 5:1) in dispensing device Sympress I or Sympress II**

Prior to first use please unscrew the blue plug counter-clockwise and pull it out (figure 1, page 82). Check the outlet opening. Then screw on the dynamic mixer type 30 (figure 2, page 82). Ensure that the positioning aid is on the top.

Please use only the dispensing and mixing components compatible with the **VOCO** 380 ml cartridge system for dispensing and mixing impression material.

The **VOCO** 380 ml cartridge is heavy and could be damaged if dropped. Damaged cartridges must not be used under any circumstances.

When using the material in a Sympress II dispensing device, please activate the speed setting indicated on the product label. Failure to comply with this instruction may modify the curing characteristics of the impression materials. If you are using a unit other than the Sympress mixing device, please follow the instructions for the automatic dispensing and mixing system you are using.

When changing to a different mixing device, always discard at least 3 cm of mixed material.

Using the VOCO Dynamic Dispenser system (380 ml cartridge system; 5:1) in dispensing device Sympress I or Sympress II

- By pressing the plunger return knob, allow the plunger to return to its original position automatically (while the cover is closed; figure 3, page 82). Next, open the cover (figure 4, page 82).
- Insert the **VOCO** 380 ml cartridge with the pre-assembled mixer in the Sympress I or Sympress II dispensing and mixing unit (figure 5, page 82). (If you are working with a previously used cartridge, the filled mixer will already be located on the cartridge as a cap).
- If you are using a Sympress II dispensing device, please activate the speed setting indicated on the product label. A light signal will confirm your selection.
- Close the device cover (figure 6, page 82).

Using the cartridge for the first time

- Dispense the impression material (ensure that the dynamic mixer type 30 is wound into place fully) until the base material and catalyst are mixed homogeneously (see coloring of the mixed impression material); discard at least the first 3 cm when dispensing (figure 7, page 82).
- At least 3 cm of the mixed material must be discarded each time the plunger is restarted or when using the cartridge in different mixing units.
- Load the impression tray with the required amount of material (figure 8, page 82) by pressing the appropriate feed key. Hold the impression tray at an angle when loading and press against it lightly. Leave the mixer in the material when dispensing to avoid air bubbles.
- Release the feed key as soon as the required amount of material has been dispensed. The filled dynamic mixer should remain on the cartridge as a seal.
- Remove the used mixer before the next application by turning it to the left (figure 9, page 82), visually check the outlet opening for blockage and attach a new dynamic mixer (figure 9, page 82).
- Remove the completely empty jumbo cartridge from the dispensing and mixing unit and dispose of it according to regional regulations.

Further use of a cartridge already in use

- Wind a new dynamic mixer onto the same mixing unit and begin the new application (material no longer has to be discarded). Proceed with the application as described above.

Instructions for use: Cartridge material for use in VOCO Dispenser Typ 2

Insert the cartridge into the **VOCO Dispenser Typ 2**. Ensure that the notches on the cartridge base are pointing down. The clasp will not close if the cartridge is not properly inserted into the dispenser.

Remove the cartridge cap. The cap can be replaced after initial use.

Advance plunger into cartridge and dispense a small amount of impression material until equal amounts are extruded at the same rate.

Install a mixing tip on the cartridge and turn cap 90 degrees in a clockwise direction to lock in place.

Inject the required amount of material, e.g., directly into the tray or the preliminary impression. To apply the material around the prepared teeth use the cartridge with an intraoral tip type 3/type 6 on the mixer.

Replace the plug after use. Before using the cartridge again, remove the cartridge cap or the filled mixing tip and check the cartridge outlet openings to ensure that no polymerized materials have sealed the openings. Clear any clogged openings and dispense a small amount of impression material until equal amounts are extruded at the same rate.

Install a new mixing tip and continue as described above.

Storage:

Store in a dry place at room temperature; do not expose to sunlight and avoid exposure to extreme temperature fluctuations.

Disinfection:

Impressions can be disinfected using for example, a 2 % acidic glutaraldehyde solution. Use disinfection solutions specific for impression materials.

See manufacturer instructions.

Electroplating:

Impressions may be silver-plated with an alkaline-plating solution only.

Model preparation:

For model fabrication, the impression can be poured immediately after disinfection. Impressions can also be poured within two weeks with standard dental stone (class III - V).

Note:

Selected **VOCO** materials are available in certain markets only.

For professional use only. Caution: Federal (U.S.A.) Law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.



This material has been developed solely for use in dentistry. Processing should be done strictly according to the instructions for use. VOCO recognizes its responsibility to replace products if proven to be defective. VOCO does not accept liability for any damage or loss, directly or indirectly, stemming from the use of or inability to use the products described. Before using, it is the responsibility of the user to determine the suitability of the product for its intended use. The user assumes all risk and liability in connection therewith. Descriptions and data constitute no warranty of attributes and are not binding.

CAUTION: U.S. Federal Laws restrict this device to sale by or on the order of a dentist.

No person is authorized to provide any information which deviates from the information provided in the instructions for use.

For questions or comments, please call 1-888-658-2584.

Keep this material out of reach of children.

For dental use only.

An explanation of the symbols used in labeling can be found at www.voco.com/us/symbols

Technical Data:

| Product name | Mixing-ratio | Working time at 23 °C / 74 °F ≤ | Working time at 35 °C / 95 °F ≤ | Intraoral setting time at 35 °C / 95 °F ≥ | Total setting time* ≥ | Shore A hardness (approx.) | Linear dimensional change (approx.) % | Elastic Recovery test (approx.) % | Strain in compression (approx.) % |
|-------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|---|-----------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| V-Posil Putty Fast | 5:1 | 1 minute 30 sec. | | 2 minutes 30 sec. | 4 minutes | 63 | -0.20 | 99.5 | 2.5 |
| V-Posil Putty Fast | 1:1 | 2 minutes | | 2 minutes | 4 minutes | 66 | -0.25 | 98.5 | 3.0 |
| V-Posil Heavy Soft Fast | 5:1 | 2 minutes | | 2 minutes | 4 minutes | 55 | -0.25 | 99.3 | 4.0 |
| V-Posil Heavy Soft Fast | 1:1 | 2 minutes | | 2 minutes | 4 minutes | 55 | -0.25 | 99.3 | 4.0 |
| V-Posil Mono Fast | 5:1 | 2 minutes | 1 minute | 2 minutes | 4 minutes | 58 | -0.25 | 99.5 | 4.0 |
| V-Posil Mono Fast | 1:1 | 2 minutes | 1 minute | 2 minutes | 4 minutes | 58 | -0.25 | 99.5 | 4.0 |
| V-Posil Light Fast | 1:1 | 2 minutes | 1 minute | 2 minutes | 4 minutes | 47 | -0.20 | 99.6 | 4.0 |
| V-Posil X-Light Fast | 1:1 | 2 minutes | 1 minute | 2 minutes | 4 minutes | 47 | -0.20 | 99.6 | 4.5 |

*Total setting time (removal time from mouth) from start of mix

V-Posil – Präzisionsabformmaterial, VPS

Gebrauchsanweisung

Produktbeschreibung:

V-Posil Abformmaterialien sind additionsvernetzende, elastomere Materialien mit hohen hydrophilen Eigenschaften, hoher Reißfestigkeit, hoher Dimensionsgenauigkeit und hohem Rückstellvermögen.

Die **V-Posil**-Familie besteht aus verschiedenen Viskositäten:

putty, heavy-bodied, medium-bodied, light-bodied,
x-light-bodied,

erhältlich in verschiedenen Mischsystemen:

Standard 1:1 (50 ml Automix-Kartuschen) und 5:1 (380 ml Kartuschen) zur Verwendung in den gängigen automatischen Dosier- und Mischgeräten (z.B. **VOCO Dynamic Dispenser**, Sympress) und üblichen 1:1 Putty-Dosen.

Indikationen/Techniken:

V-Posil Putty Fast wird als Trägermaterial verwendet für:

- Korrekturabformtechnik (zweizeitig)
- Sandwichtechnik (einzeitig)
- Korrekturabformtechnik mit Verwendung einer Platzhalterfolie
- oder als Abformmaterial für die funktionelle Randgestaltung

V-Posil Heavy Soft Fast wird als hochviskoses Material verwendet für:

- Doppelmischtechnik (einzeitig)
- Korrekturabformtechnik (zweizeitig)
- Funktionsabformungen

V-Posil Mono Fast wird als mittelfließendes Löffel- oder spritzbares Abformmaterial verwendet für:

- Überabformungen bei kombiniertem Zahnersatz und Implantaten (Übertragung von Abdruckpfosten und Primärteilen)
- Funktionsabformungen
- Kronen-, Brückentechnik und Inlayversorgung
- Abformungen bei herausnehmbarem Zahnersatz
- Unterfütterungsabformungen
- Übertragung von Wurzelstiften zur Herstellung von indirekten Stumpfaufbauten
- Multi-Tray-Technik
- Doppelmisch-, Sandwich- und Korrekturabformtechnik mit Verwendung einer Platzhalterfolie

V-Posil Light Fast und **V-Posil X-Light Fast** werden als spritzbare Abformmaterialien verwendet für:

- Korrekturabformtechnik (zweizeitig)
- Sandwichtechnik (einzeitig)
- Korrekturabformtechnik mit Verwendung einer Platzhalterfolie
- Doppelmischartechnik (einzeitig)
- Unterfütterungsabformungen
- Abformungen bei herausnehmbarem Zahnersatz

Warnhinweise:

V-Posil Abformmaterialien nicht für temporäre Unterfütterungen verwenden.

V-Posil Abformmaterialien nicht mit kondensationsvernetzenden Silikonen, Vinylsiloxanether®, Polyäther oder Polysulfidmaterialien verwenden.

V-Posil Putty Fast und **V-Posil Heavy Soft Fast** Abformmaterial sind für Präzisionsabformungen bei alleiniger Verwendung nicht geeignet.

Vorsichtsmaßnahmen:

Nicht nach Ablauf des Verwendbarkeitsdatums anwenden.

Keine Reste des Abformmaterials im Sulcus oder der Mundhöhle belassen.

Das Material nicht verschlucken! Nach versehentlichem Verschlucken: Bei auftretenden oder anhaltenden Beschwerden wenden Sie sich an einen Arzt.

Augenkontakt vermeiden. Bei versehentlichem Augenkontakt: Sofort gründliches Ausspülen mit Augendusche oder Wasser. Bei auftretenden oder anhaltenden Beschwerden wenden Sie sich an einen Arzt.

Normalerweise werden durch dieses Produkt keine allergischen Reaktionen hervorgerufen; bei empfindlichen Personen kann eine allergische Reaktion auf dieses Produkt jedoch nicht ausgeschlossen werden.

Vor der Abformung verwendete Produkte, die aktive Schwefel-, Aluminiumchlorid- oder Stickstoff-Verbindungen enthalten (Eisen(III)sulfathaltige Retraktionsfäden, Abformmaterial aus Polysulfiden), können die Abbindereaktion des Abformmaterials (Vinylpolysiloxan) stören.

Nach Anwendung dieser Materialien ist eine gründliche Reinigung dieser Flächen erforderlich, um alle Rückstände zu entfernen. Keine Latexhandschuhe verwenden.

Verwechseln Sie nicht die Dosendeckel oder Dosierlöffel von Base und Catalyst für die manuelle Mischung.

Um eine optimale Verbindung beider Materialien zu gewährleisten, sollten bei der Korrekturabformtechnik beide Abformschritte zeitnah nacheinander erfolgen.

Bei Abformsituationen mit stark unter sich gehenden Stellen und weit geöffneten Interdentalräumen müssen die üblichen Ausblockmaßnahmen durchgeführt werden.

Bei Verwendung eines individuellen Löffels auf ausreichenden Abstand zwischen Löffelwand und Zahnreihe/Kiefer achten.

Zur Vermeidung von Umweltschäden nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

Kontakt mit Kleidungsstücken vermeiden, da das Material durch chemische Reinigung nicht entfernbare ist.

Hinweis:

Um optimale Abformungen zu erzielen, sollte die Produkttemperatur vor der Anwendung nicht erheblich von 23 °C (74 °F) abweichen. Ansonsten könnten die Verarbeitungszeit und die Mundverweildauer beeinflusst werden. Präparierte Zähne vor der Abformnahme trocknen.

Die zugesagten Produkteigenschaften werden nur unter Verwendung der von **VOCO** freigegebenen original Sulzer Mixpac Mischkanülen erreicht. Die entsprechenden Mischkanülen für unsere Produkte sind alle bei **VOCO** erhältlich.

Abformlöffel: Vorbereitung und Haftlacke

Generell können alle üblichen Abformlöffel verwendet werden, wenn der erforderliche Druckaufbau gewährleistet ist. Sollte keine ausreichende Retention mit dem Abformmaterial erzielt werden können, pinseln Sie den Abformlöffel mit einem dünnen Film **V-Posil Adhesive** ein. Haftlack nach Angaben der Packungsbeilage trocknen lassen und im Abformlöffel mit ausreichend Abformmaterial abdecken.

Anwendungshinweise:

Dosen-Putty für das manuelle Ankneten

Nur Komponenten gleicher Chargen-Bezeichnungen verwenden.

Deckel und Dosierlöffel von Base und Catalyst nicht verwechseln.

Unter Verwendung der Dosierlöffel jeweils gleiche Volumina Base und Catalyst entnehmen.

Die unterschiedlich eingefärbten Dosierlöffel jeweils ausschließlich für die entsprechend eingefärbte Komponente verwenden.

Schließen Sie die Dosen sorgfältig nach Gebrauch und stellen Sie sicher, dass die Deckel nicht verwechselt wurden. Die Kontamination zwischen Base und Catalyst im Behältnis führt zur Unbrauchbarkeit des Materials.

Kneten Sie die Base und Catalyst 45 Sekunden, bis das Material homogen gefärbt ist.

Werden bei der Arbeit mit dem Material Handschuhe getragen, sollten sie zuvor mit einer Probe auf Verträglichkeit getestet werden. Einzelne Handschuhtypen (z. B. Latexhandschuhe) können die Aushärtung verhindern. Die Verwendung von Vinylhandschuhen wird empfohlen.

Vor der Korrekturabformung muss die Vorabformung unter Wasser gereinigt, getrocknet und systematisch ausgeschnitten werden.

Hinweise für den sicheren Umgang mit dem **VOCO Dynamic Dispenser System (380 ml** **Kartuschensystem; 5:1) im Austraggerät** **Sympress I oder Sympress II**

Schrauben Sie vor der ersten Anwendung den blauen Verschlussstopfen nach links ab und ziehen Sie ihn heraus. (Bild 1, Seite 82). Kontrollieren Sie die Austrittsöffnungen. Schrauben Sie danach den dynamischen Mischer Typ 30 auf (Bild 2, Seite 82). Achten Sie darauf, dass die Positionierungshilfe oben ist.

Bitte verwenden Sie ausschließlich die zum **VOCO** 380-ml-Kartuschensystem gehörenden Komponenten zur Dosierung und Mischung des Abformmaterials.

Die **VOCO** 380-ml-Kartusche ist schwer und könnte beim Herunterfallen beschädigt werden. Beschädigte Kartuschen dürfen nicht mehr verwendet werden.

Bei der Verwendung in einem Sympress II Austraggerät aktivieren Sie bitte die auf dem Produktetikett angebrachte Geschwindigkeitsstufe. Nichtbeachten kann zu veränderter Abbindecharakteristik der Abformmaterialien führen.

Wenn Sie kein Sympress Anmischgerät verwenden, richten Sie sich bitte nach der Anleitung des von Ihnen verwendeten automatischen Dosier- und Mischsystems.

Bei jedem Gerätewechsel müssen mind. 3 cm gemischtes Material verworfen werden.

Anwendung VOCO Dynamic Dispenser System (380-ml-Kartuschensystem; 5:1) im Austraggerät Sympress I oder Sympress II

- Kolben (bei geschlossenem Deckel) durch Drücken des Kolbenrückfahrknopfes in die Ausgangsstellung automatisch zurückfahren lassen (Bild 3, Seite 82). Danach Deckel öffnen (Bild 4, Seite 82).
- **VOCO** 380-ml-Kartusche mit vormontiertem Mischer in das Sympress I oder Sympress II Dosier- und Mischgerät einlegen (Bild 5, Seite 82). (Bei bereits in Verwendung befindlicher Kartusche verbleibt der gefüllte Mischer als Verschluss auf der Kartusche).
- Bei der Verwendung in einem Sympress II Austraggerät aktivieren Sie bitte die Geschwindigkeitsstufe, die auf dem Produktetikett angegeben ist. Auswahl wird durch Lichtsignal bestätigt.
- Gerätedeckel schließen (Bild 6, Seite 82).

Erstmalige Verwendung der Kartusche

- Abformmaterial austragen (achten Sie darauf, dass der dynamische Mischer Typ 30 aufgeschraubt ist); dabei mind. die ersten 3 cm verwerfen (Bild 7, Seite 82), bis eine homogene Vermischung von Katalysator- und Härtermasse gegeben ist (siehe Farbgebung des finalen Abformmaterials).
- Bei jedem Kolben-Neustart und bei Verwendung der Kartusche in verschiedenen Mischgeräten muss mind. 3 cm gemischtes Material verworfen werden.
- Abformlöffel durch Drücken der entsprechenden Vorschubtaste (Bild 8, Seite 82) mit der benötigten Menge Abformmaterial befüllen. Den Abformlöffel dabei schräg halten und leicht gegedrücken. Während des Ausbringens den Mischer im Material belassen, um Lufteinlass zu vermeiden.
- Vorschubtaste loslassen, sobald die gewünschte Menge Abformmaterial gefördert wurde. Der gefüllte dynamische Mischer verbleibt als Verschluss auf der Kartusche.
- Vor der nächsten Anwendung den benutzten Mischer durch eine Linksdrehung entfernen (Bild 9, Seite 82), die Austrittsöffnungen visuell auf Verstopfungen kontrollieren und neuen dynamischen Mischer aufschrauben (Bild 9, Seite 82).
- Die vollständig entleerte Großkartusche aus dem Dosier- und Mischgerät entnehmen und gemäß den regionalen Bestimmungen entsorgen.

Weitere Verwendung einer bereits in Gebrauch befindlichen Kartusche

- Im gleichen Mischgerät neuen dynamischen Mischer aufschrauben und neue Anwendung beginnen (es muss kein Material mehr verworfen werden). Dabei wie oben dargestellt verfahren.

Anwendungshinweise: Kartuschenmaterial im VOCO Dispenser Typ 2

Kartusche in den **VOCO Dispenser Typ 2** einstecken. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Einkerbungen des Kartuschenbodens nach unten zeigen. Liegt die Kartusche falsch in der Dosierpistole, lässt sich der Bügel nicht schließen.

Kartuschenverschluss abnehmen. Nach Gebrauch kann der Verschluss wieder aufgesetzt werden.

Kolben in die Kartusche vorschieben und eine kleine Menge Abformmaterial ausbringen, bis beide Materialien gleichmäßig gefördert werden.

Mischkanüle auf die Kartusche setzen, Verschluss um 90° im Uhrzeigersinn drehen, bis er einrastet.

Füllen Sie die erforderliche Menge an Material entweder direkt in den Abformlöffel oder Vorabformung. Benutzen Sie die Kartusche mit aufgesetztem Mischer und Applikationsaufsatz Typ 3/Typ 6 (Intraoral tip) zum Umspritzen der präparierten Zähne.

Nach dem Gebrauch den Verschlussstopfen wieder aufsetzen.

Vor einer erneuten Anwendung der Kartusche den Kartuschenverschluss oder die gefüllte Mischkanüle entfernen, die Austrittsöffnungen der Kartusche überprüfen, um sicherzustellen, dass kein polymerisiertes Material die Öffnungen verschließt. Evtl. verstopfte Öffnungen freilegen und eine kleine Menge Abformmaterial ausbringen, bis beide Materialien gleichmäßig gefördert werden.

Neue Mischkanüle aufsetzen und wie oben beschrieben fortfahren.

Lagerung:

Trocken, vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren, Lagerung bei Raumtemperatur, extreme Temperaturbereiche vermeiden.

Desinfektion:

Abformungen können z. B. mit einer 2 % Glutaraldehydlösung oder mit Desinfektionslösungen speziell für Abformmaterialien desinfiziert werden. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers.

Galvanisierung:

Die Abformungen können aus alkalischer Lösung galvanisch versilbert werden.

Ausgießen der Abformungen:

Zur Modellerstellung kann die Abformung sofort nach dem Desinfizieren ausgegossen werden. Abformungen können innerhalb von 2 Wochen mit Standard-Dentalgipsen (Klasse III - V) ausgegossen werden.

Hinweis:

Nicht alle **VOCO**-Produkte sind in allen Ländern erhältlich.

Nur für den dentalen Gebrauch durch Fachpersonal.

Unsere Präparate werden für den Einsatz im Dentalbereich entwickelt. Soweit es die Anwendung der von uns gelieferten Präparate betrifft, sind unsere wörtlichen und/oder schriftlichen Hinweise bzw. unsere Beratung nach bestem Wissen abgegeben und unverbindlich. Unsere Hinweise und/oder Beratung befreien Sie nicht davon, die von uns gelieferten Präparate auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke zu prüfen. Da die Anwendung unserer Präparate ohne unsere Kontrolle erfolgt, liegt sie ausschließlich in Ihrer eigenen Verantwortung. Wir gewährleisten selbstverständlich die Qualität unserer Präparate entsprechend bestehender Normen sowie entsprechend des in unseren allgemeinen Liefer- und Verkaufsbedingungen festgelegten Standards.

Technische Daten:

| Produktnamen | Misch-ver-hältnis | Verarbei-tungszeit bei 23 °C / 74 °F ≤ | Verarbei-tungszeit bei 35 °C / 95 °F ≤ | Mundverweil-dauer bei 35 °C / 95 °F ≥ | Abbinde-ende* ≥ | Shore A Härte (ca.) | Lineare Maß-änderung (ca.) % | Elastische Rückstellung nach Ver-formung (ca.) % | Verformung unter Druck (ca.) % |
|-------------------------|-------------------|--|--|---------------------------------------|-----------------|---------------------|------------------------------|--|--------------------------------|
| V-Posil Putty Fast | 5:1 | 1 Minute 30 Sek. | | 2 Minuten 30 Sek. | 4 Minuten | 63 | -0,20 | 99,5 | 2,5 |
| V-Posil Putty Fast | 1:1 | 2 Minuten | | 2 Minuten | 4 Minuten | 66 | -0,25 | 98,5 | 3,0 |
| V-Posil Heavy Soft Fast | 5:1 | 2 Minuten | | 2 Minuten | 4 Minuten | 55 | -0,25 | 99,3 | 4,0 |
| V-Posil Heavy Soft Fast | 1:1 | 2 Minuten | | 2 Minuten | 4 Minuten | 55 | -0,25 | 99,3 | 4,0 |
| V-Posil Mono Fast | 5:1 | 2 Minuten | 1 Minute | 2 Minuten | 4 Minuten | 58 | -0,25 | 99,5 | 4,0 |
| V-Posil Mono Fast | 1:1 | 2 Minuten | 1 Minute | 2 Minuten | 4 Minuten | 58 | -0,25 | 99,5 | 4,0 |
| V-Posil Light Fast | 1:1 | 2 Minuten | 1 Minute | 2 Minuten | 4 Minuten | 47 | -0,20 | 99,6 | 4,0 |
| V-Posil X-Light Fast | 1:1 | 2 Minuten | 1 Minute | 2 Minuten | 4 Minuten | 47 | -0,20 | 99,6 | 4,5 |

*Gesamtabbindezeit (Entnahme aus dem Mund) von Beginn der Mischung

V-Posil – Matériau d'empreinte de précision, VPS

Mode d'emploi

Description du produit :

Les matériaux d'empreinte **V-Posil** sont des matériaux élastomères, réticulant par addition, avec des propriétés hydrophiles élevées, une résistance élevée à la déchirure, une précision élevée aux dimensions et une capacité élevée de repositionnement.

Les produits **V-Posil** sont disponibles en viscosités : putty, heavy-bodied, medium-bodied, light-bodied, x-light-bodied,

et en différents conditionnements :

cartouches Automix Standard 1:1 de 50 ml et cartouche 5:1 de 380 ml pour une utilisation avec la plupart des doseurs ou mélangeurs automatiques disponibles en commerce (p.e. **VOCO Dynamic Dispenser**, Sympress) et des boîtes Putty 1:1 traditionnelles.

Indications/techniques :

V-Posil Putty Fast s'utilise en tant que matériaux support pour :

- empreinte de correction (2 temps)
- technique sandwich (1 temps)
- empreinte de correction avec film mainteneur d'espace
- ou en tant que matériau d'empreinte pour l'enregistrement fonctionnel des bords

V-Posil Heavy Soft Fast sont des matériaux extrêmement visqueux qui s'utilisent pour :

- la technique du double mélange (1 temps)
- empreinte de correction (2 temps)
- les empreintes fonctionnelles

V-Posil Mono Fast s'utilise en tant que matériau de porte-empreinte à viscosité moyenne ou s'appliquant à la seringue pour :

- les empreintes sur des prothèses fixes/amovibles ou sur des implants (transfert de piliers d'empreinte et d'éléments primaires)
- les empreintes fonctionnelles
- les couronnes, les bridges et les inlays
- les empreintes en présence de prothèses amovibles
- les moulings de rebasage
- le transfert de tenons radiculaires pour la réalisation indirecte de structures composites sur moignons
- la technique Multi Tray
- la technique du double mélange, la technique sandwich et pour l'empreinte de correction avec utilisation d'un film mainteneur d'espace

V-Posil Light Fast et V-Posil X-Light Fast s'appliquent à la seringue et s'utilisent pour :

- la technique d'empreinte de correction (2 temps)
- la technique sandwich (1 temps)
- la technique d'empreinte de correction avec utilisation d'un film mainteneur d'espace
- la technique du double-mélange (1 temps)
- des moulages de rebasage
- des empreintes en présence de prothèses amovibles

Attention :

N'utilisez pas les matériaux **V-Posil** pour un rebasage temporaire.

N'utilisez pas les matériaux d'empreinte **V-Posil** avec des silicones réticulant par condensation ni avec des matériaux à polyéther, Vinylsiloxanether® ou à polysulfures.

Les matériaux d'empreinte **V-Posil Putty Fast** et **V-Posil Heavy Soft Fast** ne sont pas aptes pour les empreintes de précision si les matériaux sont utilisés tout seuls.

Précautions :

Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption.

Ne pas laisser de résidus dans le sulcus ou à l'intérieur de la cavité buccale.

Ne pas avaler ce matériau : consulter un médecin en cas de problèmes, notamment ceux persistants.

Eviter tout contact avec les yeux. En cas de contact accidentel avec les yeux : rincer immédiatement et avec précaution au moyen d'un produit oculaire ou avec de l'eau. Consulter un médecin en cas de problèmes notamment ceux persistants.

Ce produit n'entraîne normalement pas de réactions allergiques ; néanmoins, une réaction de type allergique ne peut pas être exclue chez les personnes sensibles.

Les produits utilisés avant le moulage qui contiennent du soufre, du trichlorure d'aluminium ou de l'azote actifs (cordons de rétraction contenant du sulfate de fer, des matériaux d'empreinte à polysulfures, etc.) empêchent la polymérisation du matériau d'empreinte (vinyl polysiloxane).

Après utilisation, il est indispensable de rincer abondamment toutes ses surfaces afin d'éliminer tous les résidus. Ne portez pas des gants latex.

N'intervertissez pas les couvercles des boîtes ou les porte-empreintes utilisés pour le mélange manuel des matériaux Base et Catalyst.

Afin d'obtenir une liaison optimale des matériaux, exécutez les deux pas opérationnels l'un après l'autre, en veillant à ne pas attendre trop longtemps.

Pour les empreintes en présence de contre-dépouilles nettes et d'espaces inter-dentaires prononcés, il faut prendre les mesures usuelles de comblement.

En cas d'utilisation d'un porte-empreinte individuel, veiller à laisser un espace confortable entre le bord du porte-empreinte et de la série de dents/du maxillaire.

Pour éviter une pollution de l'environnement, ne laissez pas passer des résidus de matériau dans la canalisation ou dans les eaux fluviales.

Evitez le contact avec les vêtements car le matériau ne peut pas être éliminé par nettoyage chimique.

Note :

Afin d'obtenir des empreintes optimales, la température du produit avant son utilisation ne devrait pas dévier considérablement 23 °C (74 °F) pour ne pas influencer la durée de mise en oeuvre et la durée de prise.

Séchez les dents préparées avant la prise d'empreinte. Les caractéristiques indiquées ne sont atteintes que lors d'une utilisation des embouts mélangeurs originaux de Sulzer Mixpac, autorisés par **VOCO**. Tous les embouts mélangeurs correspondants pour nos produits sont disponibles chez **VOCO**.

Porte-empreinte : Préparation et vernis adhésifs

En règle générale, vous pouvez utiliser tous les porte-empreintes usuels dans la mesure où la pression requise peut être obtenue. Si la rétention obtenue avec le matériau d'empreinte est insuffisante, appliquez au pinceau sur le porte-empreinte une fine couche de vernis **V-Posil Adhesive**. Laissez sécher celui-ci selon les indications du fabricant et couvrez le vernis adhésif avec assez de matériau d'empreinte dans le porte-empreinte.

Remarques de mise en oeuvre :

Putty en boîte pour le malaxage manuel

N'utilisez que les composants d'un même lot.

N'intervertissez pas les couvercles et les porte-empreintes de Base et Catalyst.

Utilisez la même cuillère de dosage à chaque fois pour prélever un même volume de Base et Catalyst.

Les cuillères de dosage à couleur distincte s'utilisent exclusivement pour le composant correspondamment coloré.

Fermez les boîtes après utilisation et assurez-vous que les couvercles n'on pas été permутés.

Une contamination entre la Base et le Catalyst dans leur boîte rend les matériaux inutilisables.

Malaxez la Base et le Catalyst pendant 45 secondes jusqu'à ce que la masse présente une couleur homogène. Si vous allez porter des gants, veuillez tester la compatibilité vu que certains types de gants (par ex. les gants en latex) peuvent empêcher le durcissement.

L'utilisation de gants en vinyle est recommandée.

Avant la réalisation d'empreintes de correction, l'empreinte préliminaire doit être nettoyée avec du l'eau, séchée et systématiquement découpée.

Consignes pour manipuler en toute sécurité le système VOCO Dynamic Dispenser (système à cartouche de 380 ml ; 5:1) dans le distributeur Sympress I ou Sympress II

Avant première utilisation, dévisser le capuchon bleu en tournant vers la gauche puis le retirer (fig. 1, page 82).

Contrôler les orifices de sortie. Vissez ensuite le mélangeur dynamique type 30 (fig. 2, page 82). Assurez-vous que le repère soit positionné en haut.

Utiliser exclusivement les composants faisant partie du nouveau système à cartouche de 380 ml de **VOCO**, pour le dosage et le mélange du matériau d'empreinte.

La cartouche de 380 ml de **VOCO** est lourde et pourrait être endommagée en cas de chute.

Les cartouches endommagées ne doivent plus être utilisées. En cas d'utilisation dans un distributeur Sympress II, activer le niveau de vitesse figurant sur l'étiquette du produit.

Le non-respect de cette consigne peut entraîner la modification des caractéristiques de prise des matériaux d'empreinte. Si le mélangeur utilisé n'est pas le mélangeur Sympress, se reporter à la notice du système de dosage et de mélange automatique utilisé.

Après chaque changement d'appareil, il faut éliminer au minimum 3 cm du matériau mélangé.

Utilisation du système VOCO Dynamic Dispenser (système à cartouche de 380 ml ; 5:1) dans le distributeur Sympress I ou Sympress II

- Faire revenir automatiquement les pistons en position initiale (le couvercle étant fermé) en appuyant sur le bouton de marche arrière des pistons (fig. 3, page 82). Ouvrez ensuite le couvercle (fig. 4, page 82).
- Introduire la cartouche de 380 ml de **VOCO** incluant le mélangeur prémonté dans l'appareil de dosage et de mélange Sympress I ou Sympress II (fig. 5, page 82). (Dans le cas d'une cartouche en cours d'utilisation, le mélangeur rempli demeure en place pour faire office)
- En cas d'utilisation dans un distributeur Sympress II, activer le niveau de vitesse qui est indiqué sur l'étiquette du produit. La sélection est confirmée par un signal lumineux.
- Fermer le couvercle de l'appareil (fig. 6, page 82).

Première utilisation de la cartouche

- Expulser du matériau d'empreinte (veiller à ce que le mélangeur dynamique type 30 soit vissé) ; jeter au moins les 3 premiers cm (fig. 7, page 82) afin d'obtenir un mélange homogène entre la masse de catalyseur et du durcisseur. (voir couleur du matériau d'empreinte une fois mélangé).
- A chaque nouvelle activation du piston et à chaque utilisation de la cartouche dans un mélangeur différent, il faut éliminer au moins 3 cm de matériau mélangé.
- Garnir le porte-empreinte en appuyant sur la touche d'alimentation (fig. 8, page 82) afin d'obtenir une quantité de matériau d'empreinte suffisante. Pour ce faire, incliner le porte-empreinte et créer une légère contre-pression. Pendant le remplissage, conserver le mélangeur au sein du matériau afin d'éviter les bulles d'air.
- Relâcher la touche d'alimentation dès que le porte-empreinte est correctement rempli. Le mélangeur dynamique contenant du matériau reste en place et sert de capuchon pour la cartouche.
- Avant la prochaine utilisation, dévisser le mélangeur usagé vers la gauche pour le retirer (fig. 9, page 82), contrôler les orifices d'alimentation en matériau qui ne doivent pas être bouchés et visser un nouveau mélangeur dynamique (fig. 9, page 82).
- Retirer la grande cartouche totalement vide de l'appareil doseur-mélangeur et l'éliminer selon les dispositions locales.

Utilisation d'une cartouche déjà entamée

- Visser sur le même appareil doseur-mélangeur un nouveau mélangeur dynamique (ne plus éliminer de matériau au départ). Procéder comme décrit précédemment.

Mode d'emploi : matériau en cartouche dans le VOCO Distributeur type 2

Insérez la cartouche dans le **VOCO Distributeur type 2**. Assurez-vous que les encoches de la base de la cartouche sont bien dirigées vers le bas. La cape du distributeur ne peut être rabattue si la cartouche est mal insérée dans le distributeur de dosage.

Retirez le bouchon de la cartouche. Celui-ci peut-être repositionné après utilisation.

Chargez le distributeur et faites sortir une petite quantité de matériau d'empreinte, de manière à ce que les deux matériaux s'écoulent uniformément des deux orifices.

Placez un embout mélangeur sur la cartouche et effectuez une rotation de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Remplissez la quantité nécessaire de matériau d'empreinte directement dans le porte-empreinte ou dans l'empreinte préliminaire. Utilisez la cartouche avec l'embout mélangeur placé et l'embout intra-buccal type 3/ type 6 (intraoral tip) pour appliquer le matériau autour des dents préparées.

Replacez le capuchon après utilisation. Avant toute nouvelle utilisation de la cartouche, retirez le bouchon de cette dernière ou l'embout mélangeur rempli, vérifiez si

les orifices de sortie de la cartouche ne sont pas obstrués par du matériau polymérisé. Dégagez les orifices éventuellement obstrués et faites sortir une petite quantité de matériau d'empreinte afin que les deux matériaux s'écoulent uniformément.

Mettez en place un nouvel embout mélangeur et poursuivez comme décrit plus haut.

Stockage :

Garder au sec à l'abri de la lumière solaire, stocker à la température ambiante, éviter les domaines de température extrêmes.

Désinfection :

Il est possible de désinfecter les empreintes en utilisant par exemple du glutaraldéhyde à 2 %. Utilisez des solutions de désinfection spécifiques aux matériaux d'empreinte. Observez le mode d'emploi du fabricant.

Galvanisation :

Il est possible d'argenter les empreintes avec une solution alcaline.

Moulage des empreintes :

Pour la confection des modèles, l'empreinte peut être coulée juste après la désinfection. Les empreintes peuvent être réalisées par versement en l'espace de deux semaines avec des plâtres dentaires standards (classe III - V).

Note :

Les matériaux **VOCO** ne sont disponibles que dans des pays déterminés.

Pour une utilisation exclusive dans le domaine dentaire par un personnel spécialisé.

Nos préparations ont été développées pour utilisation en dentisterie. Quant à l'utilisation des produits que nous livrons, les indications données verbalement et/ou par écrit ont été données en bonne connaissance de cause et sans engagement de notre part. Nos indications et/ou nos conseils ne vous déchargez pas de tester les préparations que nous livrons en ce qui concerne leur utilisation adaptée pour l'application envisagée. Puisque l'utilisation de nos préparations s'effectue en dehors de notre contrôle, elle se fait exclusivement sous votre propre responsabilité. Nous garantissons bien entendu la qualité de nos produits selon les normes existantes ainsi que selon les standards correspondants à nos conditions générales de vente et de livraison.

Caractéristiques techniques :

| Nom du produit | Rapport de mélange | Durée de préparation totale à 23 °C / 74 °F ≤ | Durée de préparation totale à 35 °C / 95 °F ≤ | Durée de mise en bouche à 35 °C / 95 °F ≥ | Fin de prise* ≥ | Dureté Shore A (env.) | Modifica-tion dimen-sionnelle linéaire (env.) % | Récupération après déformation (env.) % | Déformation sous pression (env.) % |
|-------------------------|--------------------|---|---|---|-----------------|-----------------------|---|---|------------------------------------|
| V-Posil Putty Fast | 5:1 | 1 minute 30 sec. | | 2 minutes 30 sec. | 4 minutes | 63 | -0,20 | 99,5 | 2,5 |
| V-Posil Putty Fast | 1:1 | 2 minutes | | 2 minutes | 4 minutes | 66 | -0,25 | 98,5 | 3,0 |
| V-Posil Heavy Soft Fast | 5:1 | 2 minutes | | 2 minutes | 4 minutes | 55 | -0,25 | 99,3 | 4,0 |
| V-Posil Heavy Soft Fast | 1:1 | 2 minutes | | 2 minutes | 4 minutes | 55 | -0,25 | 99,3 | 4,0 |
| V-Posil Mono Fast | 5:1 | 2 minutes | 1 minute | 2 minutes | 4 minutes | 58 | -0,25 | 99,5 | 4,0 |
| V-Posil Mono Fast | 1:1 | 2 minutes | 1 minute | 2 minutes | 4 minutes | 58 | -0,25 | 99,5 | 4,0 |
| V-Posil Light Fast | 1:1 | 2 minutes | 1 minute | 2 minutes | 4 minutes | 47 | -0,20 | 99,6 | 4,0 |
| V-Posil X-Light Fast | 1:1 | 2 minutes | 1 minute | 2 minutes | 4 minutes | 47 | -0,20 | 99,6 | 4,5 |

*Durée de prise totale (après retrait de la bouche) à compter du début du mélange

V-Posil – Material de impresión de precisión, VPS

Instrucciones de uso

Descripción del producto:

Los materiales de impresión **V-Posil** son elastómeros de polimerización por adición, con propiedades muy hidrófilas, muy resistentes al desgaste, de dimensiones exactas y gran capacidad de recuperación elástica.

La familia **V-Posil** consta de viscosidades diferentes: putty, heavy-bodied, medium-bodied, light-bodied, x-light-bodied,

a la venta en diferentes sistemas de mezclas:

cartuchos automix estándar de 1:1 50 ml y de 5:1 380 ml, para uso en la mayoría de la máquinas sistema dosificador y mezclador automático disponibles en el mercado (p.ej., **VOCO Dynamic Dispenser**, el Sympress) y las habituales latas putty 1:1.

Indicaciones/técnicas:

V-Posil Putty Fast se utiliza como material de soporte para:

- Técnica de corrección de la impresión (dos tiempos)
- Técnica de sándwich (un tiempo)
- Técnica de corrección de la impresión con aplicación de una lámina mantenedora de espacio
- O como material de impresión para el sellado periférico funcional

V-Posil Heavy Soft Fast como material de viscosidad alta, es adecuado para:

- Técnica de doble mezcla (un tiempo)
- Técnica de corrección de la impresión (dos tiempos)
- Impresiones funcionales

V-Posil Mono Fast se utiliza como material de impresión de viscosidad intermedia para cubetas o como material de impresión inyectable para:

- Sobreimpresiones para prótesis e implantes combinados (transmisión de postes de impresión y piezas primarias)
- Impresiones funcionales
- Técnica de coronas y puentes / y rehabilitación de incrustaciones
- Impresiones de prótesis removibles
- Impresiones para rebasados
- Transferencia de pernos radiculares para la fabricación de superestructuras de muñones indirectas
- Técnica Multi tray
- Técnica de doble mezcla, de sándwich y técnica de corrección de impresiones con utilización de una lámina mantenedora de espacio

V-Posil Light Fast y **V-Posil X-Light Fast** como materiales de impresión inyectables, son adecuados para:

- Técnica de corrección de la impresión (dos tiempos)
- Técnica de sándwich (un tiempo)
- Técnica de corrección de la impresión con aplicación de una lámina mantenedora de espacio
- Técnica de doble mezcla (un tiempo)
- Impresiones para rebasados
- Impresiones de prótesis removibles

Advertencias:

No utilizar materiales de impresión **V-Posil** para rebasados provisionales.

No utilizar materiales de impresión **V-Posil** con siliconas, Vinylsiloxanether®, poliéteres ni polisulfuros reticulables por condensación.

Los materiales de impresión **V-Posil Putty Fast** y **V-Posil Heavy Soft Fast** no son adecuados para impresiones de precisión de aplicación única.

Medidas de prevención:

No usar después de la fecha de caducidad.

No dejar ningún resto del material de impresión en el surco ni en la cavidad bucal.

¡No ingerir el material! En caso de ingestión accidental: consultar al médico si aparecen problemas o si persisten.

Evitar el contacto con los ojos. En caso de contacto accidental: enjuagar inmediatamente los ojos a fondo con una ducha lavaojos o agua. Consultar al médico si aparecen problemas o si persisten.

Los productos no suelen producir reacciones alérgicas; sin embargo, en personas sensibles, no puede descartarse una reacción alérgica al producto.

Productos utilizados antes de la impresión que contienen sulfuro activo, cloruro de aluminio o nitrógeno (hilos de refracción con sulfato férrico, material de impresión de polisulfuros, etc.) pueden dificultar la reacción de fraguado del material de impresión (vinilo polisiloxano). Tras la utilización de estos materiales, es necesaria la limpieza a fondo de estas superficies para eliminar todos los residuos. No utilizar guantes de látex.

No confunda la tapa del bote o la cuchara de dosificación del Base y Catalyst para la mezcla manual.

Para garantizar un enlace óptimo de ambos materiales, realizar consecutivamente los dos pasos de la impresión sin dejar pasar tiempo entre medio.

En situaciones de impresión con puntos muy montados y espacios interproximales muy abiertos, realizar las medidas de alivio de socavaduras.

En caso de utilizar una cubeta individual, dejar suficiente espacio entre la pared de la cubeta y la arcada/el maxilar. Para evitar daños en el medio ambiente, no permitir que el material llegue al alcantarillado ni a aguas de ningún tipo.

Evitar el contacto con la ropa, ya que el material no puede eliminarse mediante limpieza química.

Nota:

Para alcanzar impresiones óptimas, la temperatura del producto antes de la aplicación debería ser de aproximadamente 23 °C (74 °F). De lo contrario, podrían verse influenciados los tiempos de manipulación y fraguado. Secar los dientes preparados antes de la toma de impresión.

Las propiedades prometidas del producto se conseguirán sólo bajo el uso de las cánulas de mezcla originales Sulzer Mixpac, autorizadas de **VOCO**. Nosotros, **VOCO**, disponemos de todas las cánulas de mezcla correspondientes para nuestros productos.

Cubeta de impresión: preparación y lacas adhesivas

En principio, pueden usarse todas las cubetas de impresión normales, siempre y cuando quede garantizada la formación de presión adecuada. Si con el material de impresión no se puede conseguir una retención suficiente, pincele la cubeta de impresión con una fina película del **V-Posil Adhesive**. Deje secar la laca adhesiva de conformidad con las instrucciones del fabricante y cubrir en la cubeta de impresión con suficiente material de impresión.

Instrucciones de aplicación:

Latas Putty para el amasado manual

Utilizar exclusivamente los componentes con las mismas denominaciones de lote.

No confundir la tapa ni la cuchara de dosificación del Base y Catalyst.

Utilizando las cucharas de dosificación, extraer el mismo volumen de Base y Catalyst.

Utilizar cada cuchara dosificadora exclusivamente para su componente. La cuchara y su componente correspondiente tienen el mismo color. Una vez finalizada su utilización, cerrar cuidadosamente las latas y asegurarse de no confundir las tapas.

La contaminación entre el Base y Catalyst en su recipiente, hace inservible el material.

Amase el Base y Catalyst durante 45 segundos hasta que el material adquiera un color homogéneo.

Si se utilizan guantes durante el trabajo, se deberán probar previamente con una muestra del material para asegurar su compatibilidad. Ciertos tipos de guantes (p.ej. guantes de látex) pueden impedir el fraguado. Se recomienda la utilización de guantes de vinilo.

Antes de iniciar la corrección de la impresión, limpiar la impresión preliminar con agua, secarla y recortarla sistemáticamente.

Indicaciones para un uso seguro del sistema VOCO Dynamic Dispenser (sistema de cartuchos de 380 ml; 5:1) con la mezcladora automática

Sympress I o Sympress II

Antes de la primera aplicación, desenrosque el tapón azul hacia la izquierda y sáquelo (Imagen 1, página 82). Controle las aperturas de salida. Enrosque después la mezcladora dinámica tipo 30 (Imagen 2, página 82).

Compruebe que la ayuda de colocación esté en la parte superior.

Para la dosificación y mezcla del material de impresión, utilice exclusivamente los componentes correspondientes al sistema de cartuchos **VOCO** de 380 ml.

El cartucho **VOCO** de 380 ml tiene cierto peso y podría dañarse si se cae. Los cartuchos dañados no deben utilizarse.

Para utilizar la mezcladora automática Sympress II, active el nivel de velocidad que se indica en la etiqueta del producto. El incumplimiento de lo anterior puede causar una alteración en el fraguado de los materiales de impresión. Si no utiliza una mezcladora automática Sympress, guíese por las instrucciones de la mezcladora que usa normalmente.

Cada vez que se efectúe el cambio del aparato se han de desechar, por lo menos, 3 cm de material mezclado.

Uso del sistema VOCO Dynamic Dispenser (sistema de cartuchos de 380 ml; 5:1) con la mezcladora automática Sympress I o Sympress II

- Pulsar el botón de retroceso del émbolo (con la tapa cerrada), devolviendo así el émbolo de forma automática a la posición inicial (imagen 3, página 82). A continuación, abrir la tapa (imagen 4, página 82).
- Introducir el cartucho **VOCO** de 380 ml con mezcladora ya montada en la mezcladora automática Sympress I o Sympress II (imagen 5, página 82). (En el cartucho ya en uso, la mezcladora llena hace de cierre del cartucho)
- Para utilizar la mezcladora automática Sympress II, activar el nivel de velocidad que se indica en la etiqueta

del producto. La selección se confirma mediante una señal luminosa.

- Cerrar la tapa del aparato (imagen 6, página 82).

Primera utilización del cartucho

- Extruir el material de impresión (observe que la mezcladora dinámica tipo 30 esté enroscada); desechar los primeros 3 cm (imagen 7, página 82) hasta que aparezca una mezcla homogénea de la pasta y el catalizador (comprobar la coloración del material de impresión final).
- Con cada inicio del émbolo y al utilizar el cartucho en diversas mezcladoras automáticas, deberán desecharse al menos 3 cm del material mezclado.
- Llenar la cubeta presionando el botón de alimentación (imagen 8, página 82) con la cantidad necesaria de material de impresión. Mantener la cubeta inclinada y presionar ligeramente. Durante la extrusión, dejar la cánula de mezcla dentro el material para evitar entrada de aire.
- Soltar el botón de alimentación en cuanto se haya extraído la cantidad deseada de material de impresión. Cuando la mezcladora dinámica está rellenada, sirve como tapón para el cartucho.
- Antes de la siguiente aplicación, retirar la cánula de mezcla ya usada girando a la izquierda (imagen 9, página 82), controlar visualmente las aperturas de salida para que no haya obstrucciones y enroscar la nueva mezcladora dinámica (imagen 9, página 82).
- Retirar el cartucho completamente vacío de la máquina mezcladora y eliminarlo según la normativa local.

Siguientes aplicaciones de un cartucho ya utilizado

- En la misma mezcladora automática, enroscar una nueva mezcladora dinámica y comenzar la nueva aplicación (ya no es necesario desechar parte del material). Proceder tal y como se explica anteriormente.

Instrucciones de uso: Material de cartucho en el VOCO Dispenser tipo 2

Colocar el cartucho en el **VOCO Dispenser tipo 2**. Asegurarse de que las muescas de la base del cartucho indiquen hacia abajo. El cierre no cerrará si el cartucho no está correctamente introducido en la pistola dosificadora. Quitar el tapón del cartucho. El tapón puede volver a colocarse después del uso.

Avanzar los émbolos en el cartucho y dispensar una pequeña cantidad de material de impresión hasta que ambos materiales salgan en la misma cantidad.

Colocar la cánula de mezcla en el cartucho y girar el cierre 90° en el sentido de las agujas del reloj hasta que encaje. Llenar la cantidad de material necesaria o bien directamente en la cubeta de impresión o bien en la impresión preliminar. Utilizar el cartucho con la mezcladora colocada y la punta de aplicación tipo 3/6 (Intraoral tip) para recubrir por extrusión alrededor de los dientes preparados.

Después de usarlo volver a poner los tapones de cierre. Antes de utilizar de nuevo el cartucho quitarle el tapón o la cánula de mezcla llena y comprobar los orificios de salida del cartucho para asegurarse de que no haya material polimerizado cerrando los mismos.

Dado el caso despejar los orificios obstruidos y dispensar una pequeña cantidad de material de impresión hasta que ambos materiales salgan en la misma cantidad. Colocar una nueva cánula de mezcla y continuar el proceso según las indicaciones anteriores.

Conservación:

Almacenar en lugar seco protegido de la luz solar a temperatura ambiente. Evitar las zonas de temperaturas extremas.

Desinfección:

Las impresiones pueden desinfectarse utilizando, p. ej. una solución de glutaraldehído al 2 %. Utilice soluciones de desinfección específicas para materiales de impresión. Observar las instrucciones de fabricante.

Galvanización:

Las impresiones se pueden platear galvánicamente con una solución alcalina.

Vaciado de impresiones:

Para la elaboración de modelos, la impresión puede vaciarse inmediatamente tras la desinfección. Las impresiones pueden vaciarse en un plazo de 2 semanas con yesos dentales estándares (clase III - V).

Nota

Algunos materiales **VOCO** sólo se comercializan en países determinados.

Para uso exclusivamente profesional en tratamientos dentales.



Este material se desarrolló exclusivamente para el uso del odontólogo. El proceso debe ser como está indicado en la información de uso. VOCO reconoce su responsabilidad de reemplazar los productos si se muestran que están defectuosos. VOCO no acepta la responsabilidad de cualquier perjuicio o pérdida que desciendan del uso o de la incapacidad de usar los productos descritos. Antes de usarlo, es la responsabilidad del utilizador de determinar lo adecuado del producto para su uso intentado. El utilizador supone todo el riesgo y la responsabilidad en conexión con eso. Descripciones y datos no constituyen ninguna garantía y no son aglomerantes.

ATENCIÓN: La legislación americana registre este dispositivo para venderlo o al pedido del dentista.

Ninguna persona está autorizada de proveer ninguna información que desvía de las informaciones provistas en estas instrucciones de uso.

Para preguntas o comentarios, por favor, llámen al 1-888-658-2584.

**Mántengase fuera del alcance de los niños.
Solamente para el uso odontológico.**

La explicación de los símbolos usados en el etiquetado puede ser encontrada en www.voco.com/us/symbols

Datos técnicos:

| Nombre del producto | Relación de mezcla | Tiempo total de manipulación a 23 °C / 74 °F ≤ | Tiempo total de manipulación a 35 °C / 95 °F ≤ | Tiempo de permanencia en la boca a 35 °C / 95 °F ≥ | Tiempo de fraguado* ≥ | Dureza Shore A (aprox.) | Cambio de dimensión lineal (aprox.) % | Recuperación elástica después de la deformación (aprox.) % | Deformación compresiva (aprox.) % |
|-------------------------|--------------------|--|--|--|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------|
| V-Posil Putty Fast | 5:1 | 1 minuto 30 seg. | | 2 minutos 30 seg. | 4 minutos | 63 | -0,20 | 99,5 | 2,5 |
| V-Posil Putty Fast | 1:1 | 2 minutos | | 2 minutos | 4 minutos | 66 | -0,25 | 98,5 | 3,0 |
| V-Posil Heavy Soft Fast | 5:1 | 2 minutos | | 2 minutos | 4 minutos | 55 | -0,25 | 99,3 | 4,0 |
| V-Posil Heavy Soft Fast | 1:1 | 2 minutos | | 2 minutos | 4 minutos | 55 | -0,25 | 99,3 | 4,0 |
| V-Posil Mono Fast | 5:1 | 2 minutos | 1 minuto | 2 minutos | 4 minutos | 58 | -0,25 | 99,5 | 4,0 |
| V-Posil Mono Fast | 1:1 | 2 minutos | 1 minuto | 2 minutos | 4 minutos | 58 | -0,25 | 99,5 | 4,0 |
| V-Posil Light Fast | 1:1 | 2 minutos | 1 minuto | 2 minutos | 4 minutos | 47 | -0,20 | 99,6 | 4,0 |
| V-Posil X-Light Fast | 1:1 | 2 minutos | 1 minuto | 2 minutos | 4 minutos | 47 | -0,20 | 99,6 | 4,5 |

*Tiempo de fraguado total (extracción de la boca) desde el inicio de la mezcla

V-Posil – Material de impressão de precisão, VPS

Instruções de utilização

Descrição do produto:

Os materiais de impressão **V-Posil** são materiais elastómeros polimerizáveis por adição com propriedades hidrófilas, alta resistência à ruptura, grande precisão dimensional e alta capacidade de recuperação após deformações.

A família **V-Posil** compreende viscosidades diferentes: putty, heavy-bodied, medium-bodied, light-bodied, x-light-bodied,

disponíveis em diversas formas de mistura:

padrão 1:1 (cartuchos Automix de 50 ml) e 5:1 (cartuchos de 380 ml), indicadas para utilização na maioria dos sistemas automáticos de dosagem e de mistura disponíveis no mercado (como por exemplo o **VOCO Dynamic Dispenser** e o sistema Sympress) e em recipientes comuns Putty 1:1.

Indicações/técnicas:

V-Posil Putty Fast é utilizado como material de base para:

- técnica de impressão corretiva (de duas etapas)
- técnica de sanduíche (de uma etapa)
- técnica de impressão corretiva mediante uso de uma folha espaçadora
- ou como material de impressão para a conformação funcional dos bordos

V-Posil Heavy Soft Fast é utilizado como material altamente viscoso para:

- técnica de mistura dupla (de uma etapa)
- técnica de impressão corretiva (de duas etapas)
- impressões funcionais

V-Posil Mono Fast é utilizado como material de fluidez média para moldeira ou material de impressão injetável para:

- impressões sobre próteses e implantes dentais combinados (transferência de núcleos e retentores intrarradiculares de impressão e elementos primários)
- impressões funcionais
- técnicas de implantes de coroas, pontes e de próteses inlay
- impressões para próteses dentais removíveis
- impressões por reembasamento
- transferência de pinos de raíz para a fabricação de pinos/postes e núcleos indiretos
- técnica Multi Tray
- técnicas de impressão de mistura dupla, tipo sanduíche e tipo corretiva mediante o uso de uma folha espaçadora

V-Posil Light Fast e **V-Posil X-Light Fast** são utilizados como material de impressão injetável para:

- técnica de impressão corretiva (de duas etapas)
- técnica de sanduíche (de uma etapa)
- técnica de impressão corretiva mediante uso de uma folha espaçadora
- técnica de mistura dupla (de uma etapa)
- impressões por rebasamento
- impressões para próteses removíveis

Advertências:

Não utilizar os materiais de impressão **V-Posil** para rebasamentos temporários.

Não utilizar os materiais de impressão **V-Posil** com siliconas polimerizáveis por condensação, Vinylsiloxanether®, poliéteres ou polissulfetos.

Os materiais de impressão **V-Posil Putty Fast** e **V-Posil Heavy Soft Fast** não são apropriados para impressões de precisão quando usados isoladamente.

Precauções:

Não utilizar após a data de validade.

Não deixar vestígios do material de impressão no sulco ou na cavidade oral.

Não ingerir o material! Em caso de ingestão acidental do material: se surgirem ou persistirem problemas, consulte um médico.

Evite o contacto com os olhos. Em caso de contacto acidental com os olhos: enxaguar bem com um lava-olhos ou água imediatamente.

Se surgirem ou persistirem problemas, consulte um médico. Normalmente, este produto não causa reações alérgicas; porém não se pode excluir a possibilidade de reações alérgicas em pessoas hipersensíveis.

O uso de produtos contendo compostos de enxofre ativo, cloreto de alumínio ou nitrogénio antes da impressão (fios de retração com sulfato de ferro, material de impressão de polissulfetos, etc.) pode interferir na reação de presa do material de impressão (polivinilsiloxano). Após a aplicação destes materiais é necessária uma limpeza minuciosa destas superfícies, a fim de eliminar todos os vestígios. Não utilizar luvas de látex.

Não troque as tampas dos recipientes das pastas Catalyst e Base ou as respetivas colheres de dosagem para mistura manual.

A fim de garantir uma adesão perfeita entre ambos os materiais na técnica de impressão corretiva, ambas as etapas de impressão devem ocorrer imediatamente uma após a outra.

Ao fazer a impressão de zonas altamente retentivas ou com grandes espaços interproximais, deve-se proceder usando as técnicas normais de preenchimento destas zonas.

Ao utilizar uma moldeira individual, certificar-se de manter um espaço suficiente entre a parede da moldeira e os dentes e/ou rebordo alveolar.

Para evitar danos ambientais, não eliminar na canalização ou nos rios ou lagos.

Evitar o contacto com as roupas, pois o material não pode ser removido mediante lavagem a seco.

Nota:

Para obter impressões perfeitas, a temperatura do produto não deverá diferir consideravelmente de 23 °C (74 °F). Caso contrário, os tempos de trabalho e de presa intraoral podem ser influenciados.

Secar os preparamos dentários antes da impressão.

As qualidades do produto asseguradas só podem ser obtidas quando se utilizam pontas misturadoras Sulzer Mixpac originais, aprovadas pela **VOCO**. Todas as pontas misturadoras destinadas para uso com os nossos produtos podem ser adquiridas da **VOCO**.

Moldeira: Preparação e adesivos

Geralmente podem-se utilizar todos os tipos normais de moldeira, desde que a pressão dinâmica necessária esteja garantida. Se a retenção obtida com o material de impressão não for suficiente, passe uma fina camada de **V-Posil Adhesive** sobre a moldeira. Deixe o adesivo secar conforme as instruções do fabricante e cubra a moldeira com uma quantidade suficiente de material de impressão.

Instruções de uso:

Putty em recipientes para a mistura manual

Utilizar componentes apenas com a mesma identificação de lote.

Não trocar as tampas e/ou colheres de dosagem das pastas Catalyst e Base.

Utilizar as colheres de dosagem e retirar respetivamente o mesmo volume das pastas Catalyst e Base.

Utilizar as colheres de dosagem marcadas com diferentes cores apenas para os componentes com as cores correspondentes às das colheres.

Feche os recipientes com cuidado após o uso, e certifique-se de não haver trocado as tampas.

A contaminação entre a Catalyst e a Base, no recipiente, conduz à inutilização da totalidade do material.

Amasse a Catalyst e a Base durante 45 segundos, até que o material adquira uma cor homogénea.

Se forem usadas luvas durante o trabalho com o material, teste a sua compatibilidade mediante uma amostra do material a ser misturado. Alguns tipos de luvas (p. ex., luvas de látex) podem inibir a polimerização. Recomenda-se o uso de luvas de vinil.

Antes da impressão corretiva, a impressão preliminar precisa ser limpada com água, secada e aparada sistematicamente.

Instruções para o manuseamento seguro do sistema VOCO Dynamic Dispenser (sistema de cartuchos de 380 ml; 5:1) no aplicador Sympress I ou Sympress II

Antes da primeira aplicação, desenrosque a tampa azul para a esquerda e remova-a (Fig. 1, página 82). Verificar os orifícios de saída. Em seguida, apafuse o misturador dinâmico tipo 30 (Fig. 2, página 82). Certifique-se de que o auxiliar de posicionamento se encontra em cima. Utilize exclusivamente os componentes compatíveis com o novo sistema de cartuchos de 380 ml da **VOCO** para a dosagem e mistura do material de impressão.

O cartucho de 380 ml da **VOCO** é pesado e pode ser danificado ao cair. Cartuchos danificados não devem mais ser usados.

Ao utilizá-lo num aplicador Sympress II, favor ativar o grau de velocidade indicado sobre o rótulo do produto. A não observação pode alterar as características de presa dos materiais de impressão.

Se não utilizar um misturador Sympress, oriente-se no manual do sistema de dosagem e mistura automática usado por si. A cada troca de aparelho deverão ser rejeitados pelo menos 3 cm de mistura do material.

Utilização do sistema VOCO Dynamic Dispenser (sistema de cartuchos de 380 ml; 5:1) no aplicador Sympress I ou Sympress II

- Deixar o êmbolo (estando a tampa fechada) voltar automaticamente à posição inicial, pressionando o botão de retorno do êmbolo (Fig. 3, página 82). Depois abrir a tampa (Fig. 4, página 82).
- Colocar o cartucho de 380 ml da **VOCO** com o misturador pré-montado dentro do aparelho doseador e misturador Sympress I ou Sympress II (Fig. 5, página 82). (Nos cartuchos já em uso, o misturador cheio permanece como tampa sobre o cartucho).
- Ao utilizá-lo num aplicador Sympress II, favor ativar o grau de velocidade indicado no rótulo do produto. A seleção é confirmada mediante um sinal luminoso.
- Fechar a tampa do aparelho (Fig. 6, página 82).

Primeira utilização dos cartuchos

- Retirar o material de impressão (preste atenção para que o misturador dinâmico tipo 30 esteja aparafusado); descartar, no mínimo, os primeiros 3 cm (Fig. 7, página 82), até que se obtenha uma mistura homogénea da massa de catalisador e da massa de endurecimento (ver coloração do material de impressão final).
- A cada novo início do êmbolo e em caso de utilização do cartucho em diferentes aparelhos misturadores, é necessário descartar, no mínimo, 3 cm de material misturado.
- Encher a moldeira com a quantidade necessária de material de impressão premindo o respetivo botão de avanço (Fig. 8, página 82). Nisto, manter a moldeira inclinada e fazer uma leve contra-pressão. Durante a dosagem, deixe o misturador dentro do material, para evitar um encerramento de ar.
- Soltar o botão de avanço assim que a quantidade desejada de material de impressão tiver sido transportada. O misturador dinâmico cheio permanece como tampa sobre o cartucho.
- Antes da utilização seguinte, retirar o misturador usado rodando-o para a esquerda (Fig. 9, página 82), verificar o orifício de saída quanto a obstruções e enroscar um novo misturador dinâmico (Fig. 9, página 82).
- Retirar o cartucho grande totalmente vazio do aparelho doseador e misturador e eliminá-lo segundo as disposições legais regionais.

Uso posterior de um cartucho que já estava em uso

- Aparafusar o novo misturador dinâmico no mesmo aparelho misturador e iniciar a nova aplicação (não é necessário rejeitar mais material). Proceder como indicado anteriormente.

Instruções de uso: material de cartucho na VOCO Dispenser tipo 2

Inserir o cartucho na **VOCO Dispenser tipo 2**. Neste procedimento, deve certificar-se que os entalhes do fundo do cartucho indiquem para baixo. Se o cartucho estiver inserido incorretamente na pistola de dosagem, não será possível fechar a alavanca.

Retirar a tampa do cartucho. Após a utilização, a tampa pode ser novamente colocada.

Inserir o êmbolo no cartucho e expelir uma pequena quantidade de material de impressão, até que ambos os materiais sejam expelidos por igual.

Colocar a cânula de mistura no cartucho, rodar a tampa em 90° no sentido dos ponteiros do relógio até que trave. Colocar a quantidade necessária de material, seja diretamente na moldeira ou na impressão preliminar. Utilizar o cartucho com o misturador e a ponta de aplicação tipo 3/tipo 6 (ponta intraoral) para aplicar em torno dos dentes preparados.

Após a utilização, voltar a colocar a tampa no cartucho. Antes de voltar a utilizar o cartucho, remover a tampa do cartucho ou remover a cânula de mistura cheia; verificar os orifícios de saída do cartucho a fim de garantir que não haja material polimerizado obstruindo os orifícios.

Se necessário, desobstruir os orifícios obstruídos e expelir uma pequena quantidade de material de impressão, até que ambos materiais sejam expelidos na mesma proporção.

Colocar uma cânula de mistura nova e prosseguir como descrito acima.

Armazenamento:

Guardar em local seco, protegido da luz solar, armazenar à temperatura ambiente, evitar gamas de temperaturas extremas.

Desinfecção:

Impressões podem ser desinfectadas, p. ex., com uma solução de glutaraldeído a 2 % ou soluções de desinfecção especiais para materiais de impressão. Siga as instruções do fabricante.

Galvanisierung:

As impressões podem ser galvanizadas com prata em solução alcalina.

Vazamento das impressões:

Para a fabricação de modelos pode-se vazar o molde imediatamente após a desinfecção. As impressões podem ser vazadas dentro de 2 semanas com gessos dentários padrão (classe III - V).

Nota:

Nem todos os produtos da **VOCO** podem ser obtidos em todos os países.

Apenas para uso dentário por profissional especializado.

Os nossos preparados são desenvolvidos para uso no sector odontológico. No que se refere à aplicação dos preparados por nós fornecidos, as nossas instruções e recomendações verbais e/ou escritas estão desprovidas de qualquer compromisso, estando de acordo com os nossos conhecimentos. As nossas instruções e/ou conselhos não isentam o utilizador de examinar os preparados por nós fornecidos no que se refere à adequação às aplicações pretendidas. Dado que a aplicação dos nossos produtos não é efetuada sob o nosso controlo, esta é da exclusiva responsabilidade do utilizador. Naturalmente, asseguramos a qualidade dos nossos preparados em conformidade com as normas existentes e de acordo com as condições gerais de venda e entrega.

Dados técnicos:

| Nome do produto | Proporção de mistura | Tempo total de trabalho a 23 °C / 74 °F ≤ | Tempo total de trabalho a 23 °C / 74 °F ≤ | Tempo de presa intra-oral a 35 °C / 95 °F ≥ | Fim da polimerização* ≥ | Dureza Shore A (aprox.) | Alteração dimensional linear (aprox.) % | Recuperação elástica após deformação (aprox.) % | Deformação sob pressão (aprox.) % |
|-------------------------|----------------------|---|---|---|-------------------------|-------------------------|---|---|-----------------------------------|
| V-Posil Putty Fast | 5:1 | 1 minuto 30 seg. | | 2 minutos 30 seg. | 4 minutos | 63 | -0,20 | 99,5 | 2,5 |
| V-Posil Putty Fast | 1:1 | 2 minutos | | 2 minutos | 4 minutos | 66 | -0,25 | 98,5 | 3,0 |
| V-Posil Heavy Soft Fast | 5:1 | 2 minutos | | 2 minutos | 4 minutos | 55 | -0,25 | 99,3 | 4,0 |
| V-Posil Heavy Soft Fast | 1:1 | 2 minutos | | 2 minutos | 4 minutos | 55 | -0,25 | 99,3 | 4,0 |
| V-Posil Mono Fast | 5:1 | 2 minutos | 1 minuto | 2 minutos | 4 minutos | 58 | -0,25 | 99,5 | 4,0 |
| V-Posil Mono Fast | 1:1 | 2 minutos | 1 minuto | 2 minutos | 4 minutos | 58 | -0,25 | 99,5 | 4,0 |
| V-Posil Light Fast | 1:1 | 2 minutos | 1 minuto | 2 minutos | 4 minutos | 47 | -0,20 | 99,6 | 4,0 |
| V-Posil X-Light Fast | 1:1 | 2 minutos | 1 minuto | 2 minutos | 4 minutos | 47 | -0,20 | 99,6 | 4,5 |

*Tempo total de presa (retirada da boca) desde o início da mistura

V-Posil – Materiale per impronte di precisione, VPS

Istruzioni per l'uso

Descrizione del prodotto:

I materiali per impronte **V-Posil** sono materiali polimerizzanti per addizione a base di elastomeri, con proprietà idrofile, un'elevata resistenza allo strappo, un'elevata precisione dimensionale e un notevole grado di recupero elástico e l'idrofilia.

La famiglia **V-Posil** è composta da diversi livelli di viscosità putty, heavy-bodied, medium-bodied, light-bodied, x-light-bodied,

disponibili in svariati rapporti di miscelazione:

cartucce standard 1:1 da 50 ml e cartucce 5:1 da 380 ml, utilizzabili nella maggior parte dei sistemi automatici di dosaggio e miscelazione disponibili in commercio (ad es. **VOCO Dynamic Dispenser**, il Sympress) e barattoli classici putty 1:1.

Indicazioni/tecniche:

V-Posil Putty Fast viene usato come materiale preliminare per:

- Tecnica della doppia impronta (bifase)
- Tecnica sandwich (monofase)
- Tecnica della doppia impronta bifase con utilizzo di un film (spaziatore plastico)

- Tecnica della doppia impronta monofase per impronte periferiche funzionali

V-Posil Heavy Soft Fast viene usato come materiale ad alta viscosità per:

- Tecnica d'impronta a doppia miscelazione (monofase)
- Tecnica della doppia impronta (bifase)
- Impronte funzionali

V-Posil Mono Fast viene usato come materiale a media viscosità per portaimpronte o come materiale per impronte iniettabili per:

- Impronte di restauri fissi/mobili e impianti (trasferimento d'impronta per perni e ponti)
- Impronte funzionali
- Fabbricazione di corone e ponti o intarsi
- Fabbricazione di protesi dentarie totali o parziali
- Impronte per ribasature
- Trasferimento di perni radicolari per la realizzazione indiretta di perni e perni moncone
- Multi Tray tecniche
- Tecnica della doppia impronta, tecnica sandwich e d'impronta a doppia miscelazione con utilizzo di un film (spaziatore plastico)

V-Posil Light Fast e **V-Posil X-Light Fast** vengono usati come materiali per impronta iniettabili per:

- Tecnica della doppia impronta (bifase)
- Tecnica sandwich (monofase)
- Tecnica della doppia impronta bifase con utilizzo di un film (spaziatore plastico)
- Tecnica d'impronta a doppia miscelazione (monofase)
- Impronte per ribasature
- Impronte di protesi dentarie totali o parziali

Avvertenze:

Non utilizzare i materiali per impronta **V-Posil** come materiale per ribasature temporanee.

Non utilizzare i materiali per impronta **V-Posil** con siliconi polimerizzanti per condensazione e materiali a base di polietere, Vinylsiloxanether® o polisolfuri.

Se usati da soli, i materiali per impronta **V-Posil Putty Fast** e **V-Posil Heavy Soft Fast** non sono adatti alla realizzazione di impronte dettagliate.

Precauzioni:

Non utilizzare dopo la data di scadenza.

Non lasciare residui di materiale per impronte nel solco o nel cavo orale.

Non ingerire. All'insorgere o persistere dei disturbi in seguito a un'ingestione accidentale, consultare un medico.

Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua e collirio. Consultare un medico.

Di norma, i prodotti non causano reazioni allergiche; tuttavia, nei soggetti sensibili non è possibile escludere reazioni allergiche al prodotto.

L'uso di prodotti contenenti zolfo attivo, cloruro di alluminio o composti azotati (fili retrattori contenenti solfato di ferro, materiali da impronta a base di polisolfuri, ecc.) insieme a questo prodotto interferisce con la reazione di indurimento del vinilpolisilossano. Quando si utilizzano questi materiali, l'area deve essere lavata accuratamente di modo da eliminare qualsiasi residuo. Non utilizzare guanti in lattice.

Non confondere i coperchi o i cucchiali della Base e del Catalyst per la miscelazione manuale.

Per assicurare un'adesione ottimale dei due materiali durante la tecnica della doppia impronta bifase, le due fasi devono avvenire in rapida sequenza.

Quando si prendono impronte di aree con sottoquadri marcati e ampi spazi interdentali, è necessario usare le consuete tecniche di bloccaggio.

Quando si usa un portaimpronta individuale, assicurarsi di lasciare spazio a sufficienza tra il bordo del portaimpronta e i denti/la mascella.

Evitare che il materiale confluisca nella rete fognaria o idrica al fine di prevenire danni ambientali.

Evitare il contatto con gli indumenti dato che il materiale non può essere rimosso tramite lavaggio a secco.

Nota:

Per garantire delle impronte ottimali, la temperatura del materiale prima dell'applicazione non deve discostarsi eccessivamente dai 23 °C (74 °F). In caso contrario, i tempi di lavorazione e di indurimento potrebbero variare. Essiccare i denti preparati prima di prendere l'impronta. Le caratteristiche dei prodotti sono soltanto garantite utilizzando i puntali di miscelazione originali Sulzer Mixpac dalla **VOCO**. I rispettivi puntali di miscelazione per i nostri prodotti sono tutti disponibili presso la **VOCO**.

Portaimpronta: preparazione e uso dell'adesivo

In linea di principio, è possibile utilizzare tutti i portaimpronta di uso comune, purché venga garantita una pressione dinamica adeguata. Quando la capacità ritentiva non è sufficiente a garantire una forte adesione del materiale da impronta, applicare con il pennello sul portaimpronta un sottile strato di **V-Posil Adhesive** per silicone per addizione prima di disporre il materiale sul portaimpronta.

Istruzioni per l'uso:

Materiale in barattoli per miscelazione manuale

Usare esclusivamente materiali con lo stesso numero di lotto. Non confondere i coperchi o i cucchiai della Base e del Catalyst per la miscelazione.

Avvalersi dei cucchiai per ottenere lo stesso volume della Base e Catalyst.

Usare i cucchiai contrassegnati dal colore corrispondente.

Chiudere con cautela i contenitori dopo l'uso e assicurarsi che i coperchi non siano stati scambiati.

Una contaminazione della Base e del Catalyst nel contenitore rende il materiale inutilizzabile.

Impastare la base e il catalizzatore per 45 secondi fino a quando il materiale è omogeneo.

Se si usano guanti, prima di eseguire il lavoro è necessario controllarne la compatibilità effettuando una prova del materiale da miscelare. Alcuni tipi di guanti (ad es. i guanti in lattice) possono impedire la polimerizzazione. Si consiglia di usare guanti in vinile.

Prima di prendere la seconda impronta, quella preliminare deve essere pulita con acqua, asciugata e preparata con i metodi tradizionali.

Istruzioni per la manipolazione sicura del sistema **VOCO Dynamic Dispenser (sistema di cartucce da 380 ml; 5:1) nel miscelatore automatico **Sympress I** o **Sympress II****

Prima del primo utilizzo svitare il tappo blu girandolo verso sinistra e tirandolo verso l'alto (figura 1, pagina 82).

Controllare le aperture di uscita. Successivamente avvitare il puntales dinamico tipo 30 (figura 2, pagina 82). Il segnale di posizionamento deve essere in alto.

Utilizzare esclusivamente i componenti appartenenti al sistema **VOCO** di cartucce da 380 ml per il dosaggio e la miscelazione del materiale da impronta.

La cartuccia **VOCO** da 380 ml è pesante e potrebbe danneggiarsi cadendo. Le cartucce danneggiate non devono essere più utilizzate.

Utilizzando un miscelatore automatico Sympress II attivare il livello di velocità indicato sull'etichetta del prodotto. La mancata osservanza di tali indicazioni può modificare le caratteristiche di polimerizzazione del materiale da impronta.

Qualora non si utilizzi un miscelatore automatico Sympress, seguire le istruzioni del miscelatore automatico impiegato. A ogni sostituzione del dispositivo, scartare almeno i primi 3 cm di materiale miscelato.

Uso del sistema VOCO Dynamic Dispenser (sistema di cartucce da 380 ml; 5:1) nel miscelatore automatico Sympress I o Sympress II

- Premendo l'apposito pulsante, far retrocedere i pistoni (con il coperchio chiuso) nella posizione iniziale (figura 3, pagina 82). Successivamente, aprire il coperchio (figura 4, pagina 82).
- Inserire la cartuccia **VOCO** da 380 ml con puntale già montato nel miscelatore automatico Sympress I o Sympress II (figura 5, pagina 82). (Nelle cartucce già usate in precedenza il puntale di miscelazione dinamico rimane avvitato fungendo da tappo della cartuccia).
- Se si utilizza un miscelatore automatico Sympress II, attivare il livello di velocità indicato sull'etichetta del prodotto. La selezione viene confermata da un segnale luminoso.
- Chiudere il coperchio dell'apparecchio (figura 6, pagina 82).

Primo utilizzo della cartuccia

- Esdrudere il materiale da impronta (fare attenzione che il puntale di miscelazione dinamico tipo 30 sia avvitato); scartare almeno i primi 3 cm (figura 7, pagina 82), fino ad avere una miscela omogenea composta dalla massa base e dal catalizzatore (vedere la colorazione del materiale da impronta finale).
- Ogni volta che il pistone riparte da zero e per ogni uso della cartuccia in differenti miscelatori si dovranno scartare almeno 3 cm di miscela.
- Riempire il portaimpronta con la quantità necessaria di materiale da impronta premendo il pulsante di avanzamento (figura 8, pagina 82). Il portaimpronta va tenuto in posizione obliqua e spinto leggermente all'indietro. Nella fase di riempimento, tenere il puntale di miscelazione immerso nel materiale per evitare la formazione di bolle d'aria.
- Lasciare il pulsante di avanzamento non appena è stata estrusa la quantità desiderata di materiale da impronta. Il puntale di miscelazione riempito rimarrà sulla cartuccia e fungerà da chiusura.
- Prima dell'uso successivo rimuovere il puntale di miscelazione usato ruotandolo verso sinistra (figura 9, pagina 82), controllare visivamente i fori di uscita per verificare che non siano chiusi e avvitare un nuovo puntale di miscelazione dinamico (figura 9, pagina 82).
- Rimuovere la cartuccia grande, completamente svuotata, dal miscelatore e smaltrirla in conformità alle disposizioni locali.

Riutilizzo di una cartuccia già in uso

- Nello stesso miscelatore, avvitare un nuovo puntale di miscelazione dinamico e iniziare un nuovo utilizzo (non deve più essere scartata parte del materiale). Procedere come sopra descritto.

Indicazioni per l'uso: caricamento della cartuccia nella VOCO Dispenser tipo 2

Inserire la cartuccia nel **VOCO Dispenser tipo 2**, assicurandosi che le guide sulla base della cartuccia siano rivolte verso il basso. Se la cartuccia non è inserita correttamente nella pistola erogatrice, il gancio non si chiude.

Rimuovere il cappuccio della cartuccia. Dopo il primo utilizzo, il cappuccio può essere riapplicato.

Far avanzare il pistone nella cartuccia ed erogare una piccola quantità di materiale per impronte fino a ottenere un'erogazione uniforme per quantità.

Montare un puntale di miscelazione sulla cartuccia e ruotare il cappuccio di 90 gradi in senso orario di modo da bloccarlo.

Iniettare la quantità di materiale necessaria direttamente nel portaimpronta, nell'impronta preliminare o in una siringa per impronta.

Per l'applicazione sui denti preparati utilizzare la cartuccia con miscelatore e il puntale intraorale tipo 3/tipo 6.

Dopo l'uso riapplicare il cappuccio. Prima di riutilizzare la cartuccia, rimuovere il cappuccio o il puntale di miscelazione pieno, controllare le aperture di uscita della cartuccia per assicurarsi che il materiale polimerizzato non blocchi le aperture.

Liberare le aperture intasate ed erogare una piccola quantità di materiale per impronte fino a ottenere un'erogazione uniforme per quantità.

Montare un nuovo puntale di miscelazione e continuare come descritto sopra.

Conservazione:

Conservare a temperatura ambiente in un luogo asciutto, proteggendo dalla luce del sole. Evitare temperature estreme.

Disinfezione:

Le impronte possono essere disinfectate utilizzando, p.es., una soluzione di glutaraldeide acida al 2 %. Utilizzare soluzioni disinfectanti specifiche per materiali per impronte. Attenersi alle istruzioni del produttore.

Galvanizzazione:

Le impronte possono essere galvanizzate con argento solo eseguendo un bagno alcalino.

Colatura delle impronte:

Per la creazione di nuovi modelli, l'impronta può essere vuotata immediatamente in seguito all'operazione di disinfezione.

Le impronte possono essere colate entro 2 settimane con gesso standard per uso dentale (tipo III - V).

Nota:

I materiali **VOCO** non sono disponibili in tutti i mercati.

Prodotto per esclusivo uso professionale.

I nostri preparati sono stati sviluppati per essere utilizzati in odontoiatria. Per quanto riguarda l'applicazione dei prodotti da noi forniti, le informazioni verbali e/o scritte sono fornite secondo le nostre competenze e senza obblighi. Le informazioni e/o i suggerimenti forniti non esonerano dall'esaminare la documentazione relativa alla loro idoneità per gli scopi desiderati. Dato che l'utilizzo dei nostri prodotti non è sotto il nostro controllo, l'utilizzatore è pienamente responsabile del loro uso. Naturalmente, noi garantiamo la qualità dei nostri prodotti secondo gli standard esistenti e la loro corrispondenza alle condizioni indicate nei termini di vendita e di fornitura.

Specifiche tecniche:

| Nome del prodotto | Rapporto di misce-lazione | Tempo di lavorazione a 23 °C / 74 °F ≤ | Tempo di lavorazione a 35 °C / 95 °F ≤ | Tempo di permanenza in bocca a 35 °C / 95 °F ≥ | Tempo di presa totale* ≥ | Durezza Shore A (ca.) | Variazione dimensionale lineare (ca.) % | Test di resilienza (ca.) % | Deformazione sotto pressione (ca.) % |
|-------------------------|---------------------------|--|--|--|--------------------------|-----------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|
| V-Posil Putty Fast | 5:1 | 1 minuto 30 sec. | | 2 minuti 30 sec. | 4 minuti | 63 | -0,20 | 99,5 | 2,5 |
| V-Posil Putty Fast | 1:1 | 2 minuti | | 2 minuti | 4 minuti | 66 | -0,25 | 98,5 | 3,0 |
| V-Posil Heavy Soft Fast | 5:1 | 2 minuti | | 2 minuti | 4 minuti | 55 | -0,25 | 99,3 | 4,0 |
| V-Posil Heavy Soft Fast | 1:1 | 2 minuti | | 2 minuti | 4 minuti | 55 | -0,25 | 99,3 | 4,0 |
| V-Posil Mono Fast | 5:1 | 2 minuti | 1 minuto | 2 minuti | 4 minuti | 58 | -0,25 | 99,5 | 4,0 |
| V-Posil Mono Fast | 1:1 | 2 minuti | 1 minuto | 2 minuti | 4 minuti | 58 | -0,25 | 99,5 | 4,0 |
| V-Posil Light Fast | 1:1 | 2 minuti | 1 minuto | 2 minuti | 4 minuti | 47 | -0,20 | 99,6 | 4,0 |
| V-Posil X-Light Fast | 1:1 | 2 minuti | 1 minuto | 2 minuti | 4 minuti | 47 | -0,20 | 99,6 | 4,5 |

*Tempo di presa totale (tempo di rimozione dal cavo orale) dall'inizio della miscelazione

V-Posil – Precisie afdrukmateriaal, VPS

Gebruiksaanwijzing

Produktomschrijving:

V-Posil-afdrukmaterialen zijn elastomere materialen op basis van additiesiliconen met hoge hydrofiele eigenschappen, een hoge scheurvastheid, hoge dimensionele nauwkeurigheid en hoge mate van terugvorming.

De **V-Posil**-familie bestaat uit verschillende viscositeiten: putty, heavy-bodied, medium-bodied, light-bodied, x-light-bodied,

beschikbaar in diverse mengsystemen:

standaard 1:1 50 ml automix-patronen, 5:1 380 ml patroon voor gebruik met de meeste automatische doseer- en mengsystemen (e.g. VOCO Dynamic Dispenser, Sympress) en traditionele 1:1 putty in potten.

Indicaties/technieken:

V-Posil Putty Fast kunnen worden gebruikt als draag materiaal voor:

- Correctieafdruktechniek (2-staps)
- Sandwichtechniek (1-staps)
- Correctieafdruktechniek met gebruik van plaatshouderfolie
- Of als afdrukmateriaal voor functionele randvormgeving

V-Posil Heavy Soft Fast worden gebruikt als hoogviskeuze materialen voor:

- Dubbelmengtechniek (1-staps)
- Correctieafdruktechniek (2-staps)
- Functionele afdrukken

V-Posil Mono Fast kunnen worden als gemiddeld vloeibaar lepelmateriaal of spuitbaar afdrukmateriaal gebruikt voor:

- Situatieafdrukken bij gecombineerde elementvervanging en implantaten (d.w.z. overbrengen van afdrukstiften en primaire componenten)
- Functionele afdrukken
- Kroon- en brugtechniek en inlays
- Afdrukken bij uitneembare gebitselementen
- Reline-afdrukken
- Overbrengen van wortelstiften bij het maken indirecte stompopbouw
- Multi-Tray-techniek
- Dubbelemeng-, sandwich- en correctieafdruktechniek met gebruik van een plaatshouderfolie

V-Posil Light Fast en **V-Posil X-Light Fast** in one worden gebruikt als spuitbaar afdrukmateriaal voor:

- Correctieafdruktechniek (2-staps)
- Sandwichtechniek (1-staps)
- Correctieafdruktechniek met gebruik van een plaatshouderfolie
- Dubbelmengetechniek (1-staps)
- Reline-afdrukken
- Afdrukken bij uitneembare gebitselementen

Waarschuwingen:

Gebruik **V-Posil** afdrukmateriaal niet als tijdelijke reliner. Gebruik **V-Posil** afdrukmateriaal niet met condensatie-uithardende siliconen, Vinylsiloxanether®, polyether of polysulfide-materiaal.

V-Posil Putty Fast en **V-Posil Heavy Soft Fast** afdrukmateriaal is niet geschikt voor precisieafdrukken wanneer het alleen wordt gebruikt.

Voorzorgsmaatregelen:

Niet gebruiken na de uiterste houdbaarheidsdatum.

Laat geen resten van het afdrukmateriaal achter in de sulcus of mondholte.

Materiaal niet inslikken! Bij inslikken: raadpleeg een arts als problemen ontstaan of aanhouden.

Contact met de ogen vermijden. Wanneer het materiaal wel met de ogen in aanraking komt, de ogen direct grondig spoelen met water of een oogdouche. Raadpleeg een arts als problemen ontstaan of aanhouden.

Deze producten veroorzaken normaliter geen allergische reacties.

Een allergische reactie bij gevoelige personen kan echter niet worden uitgesloten.

Gebruik van producten met actieve zwavel, aluminium-chloride of stikstofcomponenten (retractiedraden met ijzersulfaat, polysulfide-afdrukmateriaal, enz.) samen met dit product zullen het uithardingsproces van het vinylpolysiloxaan negatief beïnvloeden. Na gebruik van het materiaal moet het gebied zorgvuldig worden gespoeld om alle resten te verwijderen voordat een afdruk wordt genomen. Gebruik geen latex handschoenen.

Verwissel bij handmatige menging de deksels of de doseerlepels van de Base en Catalyst niet.

Voor een optimale adhesie van de twee materialen moeten bij de correctieafdruktechniek beide afdrukstappen direct na elkaar plaatsvinden.

Breng vóór het plaatsen van de dynamische menger zo lang materiaal naar buiten totdat katalysator- en hardingsmassa tegelijk naar buiten komen; veeg overtollig materiaal af. Breng de dynamische menger stevig aan en duw het sluithendeltje omlaag.

Bij het nemen van afdrukken van gebieden met ernstige ondersnijdingen en grote interdentale ruimtes, moet u standaarduitbloktechnieken gebruiken.

Bij het gebruik van een afdruklepel moet u ervoor zorgen dat er voldoende ruimte overblijft tussen de kant van de lepel en de tand/kaak.

Laat het materiaal niet in de riolering of een afwaterings-systeem terechtkomen om milieuschade te voorkomen.

Vermijd contact met kleding, omdat het materiaal niet kan worden verwijderd door chemisch reinigen.

Opmerking:

Voor optimale afdrukken mag de temperatuur van het materiaal niet te sterk afwijken van 23 °C (74 °F) voordat het wordt aangebracht. Anders worden de werk- en uithardtijden beïnvloed.

Droog de gerepareerde tand aleer u een afdruk neemt. De gegarandeerde producteigenschappen kunnen alleen bereikt worden door gebruik van de door **VOCO** goedgekeurde Sulzer Mixpac mengtips. Deze goedgekeurde mengtips bij onze producten zijn ook verkrijgbaar bij **VOCO**.

Afdruklepel: Voorbereiding en adhesieven

In principe kunnen alle normale afdruklepels worden gebruikt als de noodzakelijke drukopbouw gegarandeerd is. Wanneer de retentie niet voldoende is, smeer dan de afdruklepel in met een dunne film **V-Posil Adhesive** voor additiesiliconen voordat u de lepel vult met afdrukmaterial. Laten drogen volgens de aanwijzingen van de fabrikant.

Gebruiksaanwijzing:

Putty in pot voor handmatig kneden

Gebruik uitsluitend materiaal met hetzelfde lotnummer. Verwissel de deksels of lepels van de Base en Catalyst niet.

Gebruik de lepels om gelijke hoeveelheden Base en Catalyst te doseren.

De verschillende kleuren lepels mogen alleen worden gebruikt voor materiaal met corresponderende kleuren.

Sluit de potten zorgvuldig na gebruik en zorg ervoor dat de deksels niet worden verwisseld.

Contaminatie van de Base en Catalyst in de pot maakt het materiaal onbruikbaar.

Kneed de Base en Catalyst gedurende 45 seconden totdat het materiaal homogeen is gekleurd.

Als u handschoenen draagt, controleer deze op verdraagzaamheid met een monster van het te mengen materiaal. Sommige soorten handschoenen (zoals latex) kunnen polymerisatie verhinderen. Gebruik van vinyl handschoenen wordt aangeraden.

Voordat u de correctieafdruk neemt, moet de voorafdruk worden gereinigd met water, worden gedroogd en systematisch worden uitgesneden.

Instructies voor een veilige omgang met het VOCO Dynamic Dispenser systeem (380 ml cartridge systeem; 5:1) voor Sympress I of Sympress II dispenser

Schroef voor het eerste gebruik de blauwe sluitstop naar links los en verwijder deze (foto 1, pagina 82). Controleer de openingen. Schroef vervolgens de dynamische menger type 30 vast (foto 2, pagina 82). Let erop dat de markering zich bovenaan bevindt.

Gebruik uitsluitend de componenten die bij het nieuwe **VOCO** 380 ml cartridgesysteem horen voor het doseren en mengen van het afdrukmaterial.

De **VOCO** 380 ml cartridge is zwaar en kan beschadigd raken wanneer deze valt. Beschadigde cartridges mogen niet meer worden gebruikt.

Bij gebruik in een Sympress II dispenser activeert u eerst een van de snelheden die op het productetiket staan vermeld. Wanneer u dat niet doet, kunnen de uithardings-eigenschappen van het afdrukmateriaal veranderen.

Wanneer u geen Sympress mengapparaat gebruikt, houdt u zich dan aan de handleiding van het door u gebruikte automatische doseer- en mengsysteem.

Bij elke wisseling van apparaat gooit u de eerste 3 cm gemengd materiaal weg.

Toepassing van het VOCO Dynamic Dispenser systeem (380 ml cartridge systeem; 5:1) voor Sympress I of Sympress II dispenser

- Laat de zuiger (met gesloten deksel) door indrukken van de retourknop automatisch naar de beginpositie terugkeren (foto 3, pagina 82). Open daarna het deksel (foto 4, pagina 82).
- Plaats de **VOCO** 380 ml cartridge met voorgemonteerde menger in het Sympress I of Sympress II doseer- en mengapparaat (foto 5, pagina 82). (Als er al een cartridge in gebruik is, blijft de gevulde menger als afsluiter van de cartridge).
- Bij gebruik in een Sympress II dispenser activeert u eerst een van de snelheden die op het productetiket staan vermeld. De keuze wordt door een lichtsinaal bevestigd.
- Sluit het deksel van het apparaat (foto 6, pagina 82).

Eerste gebruik van het patroon

- Afdrukmateriaal uitbrengen (let erop dat de dynamische menger type 30 opgeschoefd is); daarbij min. de eerste 3 cm verwijderen (foto 7, pagina 82) tot een homogeen mengsel van de basismassa en katalysator ontstaan is (zie kleurgeving van het finale afdrukmateriaal).
- Bij iedere nieuwe start van de plunjer en bij het gebruik van het patroon in verschillende mengers moet min. 3 cm gemengd materiaal verwijderd worden.
- Afdruklepel met de benodigde afdrukmateriaal vullen (foto 8, pagina 82) door de schuifknop in te drukken. De afdruklepel daarbij schuin houden en zachtjes tegendruk bieden. Tijdens het uitbrengen de menger in het materiaal laten om luchtdruksluiting te voorkomen.
- Schuifknop loslaten wanneer de gewenste hoeveelheid afdrukmateriaal is geleverd. De gevulde dynamische menger blijft als sluiting op het patroon.
- Voor het volgende gebruik de gebruikte menger verwijderen door deze linksom te draaien (foto 9, pagina 82), de openingen visueel op verstoppingen controleren en nieuwe dynamische menger opschroeven (foto 9, pagina 82).
- Het volledig geledigde grote patroon uit het doseer- en mengapparaat nemen en volgens de regionale bepalingen verwijderen.

Verder gebruik van een patroon dat reeds in gebruik is

- In dezelfde menger nieuwe dynamische menger opschroeven en nieuwe toepassing starten (er hoeft geen materiaal meer verwijderd te worden). Ga daarbij te werk zoals hierboven geïllustreerd.

Gebruiksaanwijzing: Patroonmateriaal voor gebruik in VOCO Dispenser type 2

Steek het patroon in de **VOCO Dispenser type 2**. Let op dat de inkepingen onder op het patroon omlaag wijzen. De hendel sluit niet als het patroon niet correct in het doseerpistool is gestoken.

Verwijder het deksel van het patroon. Het deksel kan na gebruik weer worden teruggeplaatst.

Schuif de zuiger in het patroon en duw een beetje afdrukmateriaal naar buiten totdat beide materialen gelijkmatig naar buiten worden gepompt.

Plaats een mengcanule op het patroon en draai het deksel 90 graden met de klok mee tot deze op zijn plek klikt.

Injecteer de gewenste hoeveelheid materiaal direct in de lepel of de voorafdruk of in een afdrukspuit. Gebruik de afdrukspuit of het patroon met opgezette menger en applicatie-element type 3/type 6 (intraorale tip) om materiaal rond geprepareerde tanden aan te brengen.

Na gebruik de sluitdop weer aanbrengen. Voor een volgend gebruik van het patroon de patroonsluiting of de gevulde mengcanule verwijderen, de openingen van het patroon controleren om er zeker van te zijn dat er geen gepolymeriseerd materiaal de openingen verstopt.

Eventueel verstopte openingen vrijmaken en een kleine hoeveelheid afdrukmateriaal uitbrengen tot beide materialen gelijkmatig verplaatst worden.

Installeer een nieuwe mengcanule en ga verder zoals boven beschreven.

Opslagcondities:

Op een droge plaats bij kamertemperatuur bewaren; niet blootstellen aan zonlicht en extreme temperatuurschommelingen vermijden.

Desinfectie:

Afdrukken kunnen worden gedesinfecteerd met b.v. een oplossing van 2 % glutaraaldehyde of met desinfectieoplossingen speciaal voor afdrukmateriaal.

Raadpleeg de instructies van de fabrikant.

Galvanisering:

Afdrukken kunnen met een alkalische oplossing galvanisch worden verzilverd.

Modelpreparatie:

Voor het maken van het model kan de afdruk direct na het desinfecteren worden uitgegoten. Afdrukken kunnen ook binnen 2 weken worden uitgegoten met standaard-dentaalgips klasse III - V.

Opmerking:

Niet alle VOCO-producten zijn in alle landen verkrijgbaar.
Alleen voor dentaal gebruik door professionals.

Onze preparaten worden ontwikkeld voor gebruik in de tandheelkunde. Voor het gebruik van door ons geleverde preparaten geldt dat onze mondelinge en/of schriftelijke aanwijzingen naar beste weten worden gegeven, maar dat deze niet bindend zijn. Onze aanwijzingen en/of adviezen ontslaan u niet van de plicht de door ons geleverde preparaten op hun geschiktheid voor het beoogde doel te keuren. Aangezien het gebruik van onze preparaten gebeurt buiten onze controle is deze uitsluitend voor uw eigen verantwoording. Uiteraard garanderen wij de kwaliteit van onze preparaten in overeenstemming met de bestaande normen als ook in overeenstemming met de voorwaarden als vastgelegd in onze algemene leverings- en verkoopsvoorwaarden.

Technische gegevens:

| Productnaam | Meng-verhou-ding | Verwer-kingstijd bij 23 °C / 74 °F ≤ | Verwer-kingstijd bij 35 °C / 95 °F ≤ | Intraorale verblijfsduur bij 35 °C / 95 °F ≥ | Totale uithardingstijd* ≥ | Hard-hei-t Shore A (ca.) | Lineaire maatver-andering (ca.) % | Terugvor-ming na vervorming (ca.) % | Vervorming onder druk (ca.) % |
|-------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| V-Posil Putty Fast | 5:1 | 1 minuut 30 sec. | | 2 minuten 30 sec. | 4 minuten | 63 | -0,20 | 99,5 | 2,5 |
| V-Posil Putty Fast | 1:1 | 2 minuten | | 2 minuten | 4 minuten | 66 | -0,25 | 98,5 | 3,0 |
| V-Posil Heavy Soft Fast | 5:1 | 2 minuten | | 2 minuten | 4 minuten | 55 | -0,25 | 99,3 | 4,0 |
| V-Posil Heavy Soft Fast | 1:1 | 2 minuten | | 2 minuten | 4 minuten | 55 | -0,25 | 99,3 | 4,0 |
| V-Posil Mono Fast | 5:1 | 2 minuten | 1 minuut | 2 minuten | 4 minuten | 58 | -0,25 | 99,5 | 4,0 |
| V-Posil Mono Fast | 1:1 | 2 minuten | 1 minuut | 2 minuten | 4 minuten | 58 | -0,25 | 99,5 | 4,0 |
| V-Posil Light Fast | 1:1 | 2 minuten | 1 minuut | 2 minuten | 4 minuten | 47 | -0,20 | 99,6 | 4,0 |
| V-Posil X-Light Fast | 1:1 | 2 minuten | 1 minuut | 2 minuten | 4 minuten | 47 | -0,20 | 99,6 | 4,5 |

*Totale uithardingstijd (verwijdering uit mond) vanaf het begin van het mengen

V-Posil – Precisionsavtrycksmaterial, VPS

Bruksanvisning

Produktbeskrivning:

V-Posil avtrycksmaterial är additionspolymeriserande, elastomera material med hydrofila egenskaper, hög rihållfasthet, dimensionsstabilitet och högt motstånd mot permanent deformation och utmärker sig med en särskilt hög initial vätbarhet.

V-Posil-serien består av fem olika viskositeter: putty, heavy-bodied, medium-bodied, light-bodied, x-light-bodied,

som finns att få i olika blandningssystem:

Standard 1:1 50 ml Automix-patroner, 5:1 380 ml folie-påsar för användning med de flesta automatiska doserings- och blandningssystem (t.ex. **VOCO Dynamic Dispenser**, Sympress) samt vanliga 1:1 putty-burkar.

Indikationer/tekniker:

V-Posil Putty Fast användes som bärarmaterial för:

- korrektionsavtryck (i två steg)
- enstegs-avtryck (putty-wash)
- korrektionsavtryck med användning av en folie som platshållare
- eller som avtrycksmaterial vid funktionsavtryck av omslagsvecket

V-Posil Heavy Soft Fast är heavy body-material som används för:

- enstegs-teknik (putty-wash)
- korrektionsavtryck (i två steg)
- funktionsavtryck

V-Posil Mono Fast används som medium body sked- eller sprutmaterial vid avtryck för:

- Avtryck över fasta/avtagbara restaurerationer och implantat (t.ex. överföring av avtrycksstift och brokomponenter)
- Funktionella avtryck
- Framställning av kronor, broar eller inlägg
- Framställning av hel- eller partialproteser
- Rebaseringsavtryck
- Överföring av rotstift vid indirekt framställning av stift och pelare
- Flerskedsteknik
- Används såväl för enstegsteknik som för putty-wash-teknik i två steg

V-Posil Light Fast och **V-Posil X-Light Fast** används som sprutmaterial för:

- korrektionsavtryck (i två steg)
- enstegs-avtryck (putty-wash)
- korrektionsavtryck med användning av en folie som platshållare
- enstegs-teknik (putty-wash)
- rebaseringsavtryck
- avtryck för avtagbar protetik

Varningar:

V-Posil avtrycksmaterial får inte användas som temporärt rebaseringsmaterial.

V-Posil avtrycksmaterial får inte användas tillsammans med kondensationshårdande silikoner, Vinylsiloxanether®, polyeter- eller polysulfidmaterial.

V-Posil Putty Fast och **V-Posil Heavy Soft Fast** avtrycks material är inte lämpliga att användas ensamma för precisions-avtryck.

Försiktighetsåtgärder:

Får ej användas efter utgångsdatum.

Lämna inte kvar rester av avtrycksaterialet i sulcus eller munhålan.

Materialet får inte sväljas! Om materialet oavsiktligt svalts: Konsultera läkare om besvär uppkommer eller om besvären är ihållande.

Undvik att få materialet i ögonen. Om materialet kommer i kontakt med ögonen: Skölj genast ögonen grundligt med ögondusch eller vatten.

Konsultera läkare om besvär uppkommer eller om besvären är ihållande.

I allmänhet orsakar denna produkt inga allergiska reaktioner. Hos känsliga personer kan en allergisk reaktion trots detta inte uteslutas.

Produkter som innehåller aktiva svavel-, aluminiumklorid eller kväveföreningar (t.ex. adstringerande retraktionstrådar med järn(III)sulfat, avtrycksmaterial av polysulfid), kan störa avtrycksaterialets (vinylpolysiloxan) härdningsreaktion. Efter användning av sådana material krävs en noggrann rengöring av området så att alla rester avlägsnas. Använd inte latexhandskar.

Förväxla inte burklocken eller doseringsskedarna från Base och Catalyst med varandra vid blandning för hand. För att säkerställa en optimal förening mellan de båda materialen vid korrektionsavtryck ska båda avtrycksstegen ske snabbt efter varandra.

Vid avtryckstagning i områden med kraftiga underskär och stora interdentalrum, använd vanlig blockeringsteknik.

Vid användning av en individuell avtryckssked, se till att det finns tillräckligt utrymme mellan skedens sida och tänderna.

Låt inte materialet hamna i avlopp eller vattensystem, för att undvika onödig miljöpåverkan.

Undvik kontakt med kläder, eftersom materialet inte kan tas bort med kemtvätt.

Information:

För att uppnå optimala avtryck bör temperaturen på avtrycksaterialet före användningen inte avvika alltför mycket från 23 °C (74 °F). Arbetstid och stelningstid i munnen kan påverkas.

Torka preparerade tänder före avtryckstagning.

De garanterade produktergenskaperna kan endast uppnås vid användning av en original Sulzer Mixpac blandningsspets som är godkänd av **VOCO**. Alla blandningsspetsar som är avsedda för användning med våra respektive produkter finns tillgängliga från **VOCO**.

Avtryckssked: Förberedning och adhesiv

Generellt kan alla vanligt förekommande avtrycksskedar användas om de är tillräckligt stabila mot tryck. Om inte tillräcklig retention av avtrycksaterialet kan uppnås, penslar du avtrycksskedet med ett tunt lager **V-Posil Adhesive** för A-silikoner innan skeden fylls med avtrycksmaterial. Låt adhesiven torka enligt tillverkarens anvisningar.

Användningsinstruktion:

Putty på burk för knådning för hand

Använd bara komponenter med samma batchbeteckning (LOT-nummer).

Förväxla inte locken och doseringsskedarna på Base och Catalyst med varandra.

Använd doseringsskedarna för att ta lika mycket volym av Base och Catalyst.

Använd de olikfärgade doseringsskedarna uteslutande till materialet med motsvarande färg.

Stäng burkarna noga efter användningen och säkerställ att locken inte har blivit förväxlade.

Kontaminering mellan Base och Catalyst i burkarna leder till att materialet inte kan användas.

Knåda samman Base och Catalyst i 45 sekunder tills materialet antagit en homogen färg.

Om handskar används vid arbetet ska dessa innan användningen testas så att de är kompatibla med materialet. Vissa typer av handskar (t.ex. latexhandskar) kan förhindra att materialet härdar.

Vi rekommenderar användning av vinylhandskar.

Före korrekturavtrycket måste det preliminära avtrycket rengöras under vatten, torkas och skäras ur systematiskt.

Anvisningar för ett säkert handhavande av VOCO Dynamic Dispenser system (380 ml-patronssystem, 5:1) i Sympress I- eller Sympress II- blandningsautomater

Före första användning, skruva av den blå pluggen mot-sols och dra ut den (figur 1, sid 82). Kontrollera öppningen. Skruva därefter på den dynamiska blandaren typ 30 (figur 2, sid 82). Se till att positionsspetsen är uppåt.

Använd uteslutande tillbehör för dosering och blandning av avtrycksmaterial som är kompatibla med **VOCO** 380 ml patronssystemet.

VOCO 380 ml-patronen är tung och kan skadas om den faller ner. Skadade patroner får inte användas.

Om du använder en Sympress II-blandningsautomat för att dosera materialet ska du aktivera det hastighetsläge som står angivet på produktetiketten. Om fel hastighet ställs in kan avtrycksmaterialets härdningsegenskaper påverkas negativt.

Använder du ett annat automatiskt doserings- och blandningssystem ska du följa bruksanvisningen för det system du använder.

Vid varje automatbyte måste minst 3 cm blandat material kasseras.

Användning av VOCO Dynamic Dispenser system (380 ml patronsystem; 5:1) i Sympress I- eller Sympress II-blandningsautomater

- Låt kolven automatiskt åka tillbaka till utgångsläget genom att trycka på kolvreturknappen (vid stängt lock) (figur 3, sid 82). Öppna sedan locket (figur 4, sid 82).
- Lägg i **VOCO** 380 ml-patronen i Sympress I- eller Sympress II-blandningsautomaten med den fastsatta dynamiska blandaren (figur 5, sid 82). (Vid redan påbörjad patron sitter den fyllda dynamiska blandaren kvar som lock på patronen).
- Om du använder en Sympress II-blandningsautomat för att dosera materialet ska du aktivera det hastighetsläge som står angivet på produktetiketten. En ljussignal bekräftar inställningen.
- Stäng automatlocket (figur 6, sid 82).

Användning av ny patron:

- Innan avtrycksmaterialet trycks ut måste den dynamiska blandaren typ 30 vara påskruvad. Tryck ut avtrycksmaterial, och kassera därvid minst de 3 första cm av materialet (figur 7, sid 82), tills en homogen blandning av basmassa och katalysator bildats (kontrollera färgen på det slutliga avtrycksmaterialet).
- Vid varje nystart av kolven och vid användning av patronen i olika blandningsautomater måste minst 3 cm blandat material kasseras.
- Fyll avtrycksskedan med nödvändig mängd material genom att trycka och hålla nere respektive frammatningsknapp (figur 8, sid 82). Håll därvid avtrycksskedan snett och med ett lätt mottryck. Se till att blandaren är nere i materialet under tiden skeden fylls för att undvika luftblåsor.
- Släpp frammatningsknappen så snart den nödvändiga mängden avtrycksmaterial är frammatad. Den fyllda dynamiska blandaren lämnas kvar som lock på patronen.
- Vid nästa användning avlägsnas först den använda dynamiska blandaren, genom att du vrider den åt vänster (figur 9, sid 82). Kontrollera utmatningsöppningen visuellt så att den inte är tillräppt. Därefter fortsätter du enligt beskrivningen ovan (figur 9, sid 82).
- Den helt tomta jumbopatronen tas ur blandningsautomaten och kasseras enligt regionala bestämmelser.

Fortsatt användning av en påbörjad patron

- Vid användning i samma blandningsautomat skruvas en ny dynamisk blandare på och en ny användning påbörjas (nu behöver du inte kassera det först frammatade materialet).

Användningsinstruktion: Patronmaterial i VOCO Dispenser typ 2

Placera patronen i **VOCO Dispenser typ 2**. Se till att spåren på patronens bas pekar nedåt. Om patronen ligger fel i doseringspistolen går det inte att stänga bygeln.

Avlägsna patronlocket. Efter användningen kan locket sättas på igen.

Skjut in kolvarna i patronen och tryck ut lite avtrycks material tills båda materialen kommer ut jämnt.

Sätt på blandningsspetsen på patronen, vrid den 90° medurs till stopp.

Fyll så mycket avtrycksmaterial som behövs antingen direkt i avtrycksskeden, det preliminära avtrycket eller i en avtrycksspruta. Använd avtryckssprutan eller patronen med monterad blandningsspets och applikationsspets typ 3/typ 6 (intraoral spets) för att fylla material runt de preparerade tänderna.

Efter användningen kan den fylda blandningsspetsen lämnas kvar på patronen eller patronlocket sättas tillbaka. Före nästa användning av patronen avlägsnas patronlocket eller den fylda blandningsspetsen och kasseras.

Kontrollera öppningarna på patronen för att säkerställa att de inte är tillämppta av polymeriserat material.

Frilägg ev. tillämppta öppningar och tryck ut en liten mängd avtrycksmaterial tills båda materialen kommer ut jämnt. Sätt på en ny blandningsspets och fortsätt enligt beskrivningen ovan.

Förvaring:

Förvaras torrt, skyddat från direkt solljus. Förvaras vid rumstemperatur. Undvik extrema temperaturområden.

Desinfektion:

Avtryck kan desinficeras med t.ex. en 2-procentig glutaraldehydlösning eller med desinfektionslösningar som är särskilt avsedda för avtrycksmaterial. Följ tillverkarens anvisningar.

Galvanisering:

Avtrycken kan försilvras galvaniskt med alkalisk lösning.

Utslagning av avtrycken:

Avtrycket kan slås ut direkt för modellframställning efter desinfektion. Avtrycken kan inom 2 veckor slås ut med vanliga standard-dentalgips (klass III - V).

Information:

Alla VOCO-produkter finns inte i alla länder.

Endast för dentalt bruk av utbildad personal.

Våra beredningar är utvecklade för dentalområdet. Den information vi lämnat avspeglar vår kunskap i dagsläget om användning av produkten, men innebär ingen garanti från vår sida. Våra muntliga eller skriftliga upplysningar och/eller råd befriar inte användaren från skyldigheten att själv bedöma huruvida produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. Eftersom vi inte kan styra hur produkten används faller hela ansvaret på användaren i det enskilda fallet. Vi garanterar naturligtvis att vår produkt uppfyller kraven i tillämpliga standarder och motsvarar de villkor som anges i våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.

Tekniska data:

| Produktnamn | Blandningsförhållande | Bearbetningstid vid 23 °C / 74 °F ≤ | Bearbetningstid vid 35 °C / 95 °F ≤ | Tid i munnen vid 35 °C / 95 °F ≥ | Avslutad härdningstid* ≥ | Shore A Hårdhet (ca.) | Linjär dimensionsändring (ca.) % | Atergang efter deformation (ca.) % | Deformation under belastning (ca.) % |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| V-Posil Putty Fast | 5:1 | 1 minut 30 sek. | | 2 minuter 30 sek. | 4 minuter | 63 | -0,20 | 99,5 | 2,5 |
| V-Posil Putty Fast | 1:1 | 2 minuter | | 2 minuter | 4 minuter | 66 | -0,25 | 98,5 | 3,0 |
| V-Posil Heavy Soft Fast | 5:1 | 2 minuter | | 2 minuter | 4 minuter | 55 | -0,25 | 99,3 | 4,0 |
| V-Posil Heavy Soft Fast | 1:1 | 2 minuter | | 2 minuter | 4 minuter | 55 | -0,25 | 99,3 | 4,0 |
| V-Posil Mono Fast | 5:1 | 2 minuter | 1 minut | 2 minuter | 4 minuter | 58 | -0,25 | 99,5 | 4,0 |
| V-Posil Mono Fast | 1:1 | 2 minuter | 1 minut | 2 minuter | 4 minuter | 58 | -0,25 | 99,5 | 4,0 |
| V-Posil Light Fast | 1:1 | 2 minuter | 1 minut | 2 minuter | 4 minuter | 47 | -0,20 | 99,6 | 4,0 |
| V-Posil X-Light Fast | 1:1 | 2 minuter | 1 minut | 2 minuter | 4 minuter | 47 | -0,20 | 99,6 | 4,5 |

*Total härdningstid (avlägsnande ur munhålan) från blandningsstart

V-Posil – Materiał do precyzyjnych wycisków, VPS

Instrukcja użycia

Opis produktu:

Masy wyciskowe **V-Posil** to addycyjne, elastomerowe materiały o wyraźnych właściwościach hydrofilowych, charakteryzujące się dużą wytrzymałością na zerwanie, dokładnością w zakresie kształtu i wysoką sprężystością powrotną.

Rodzina produktów **V-Posil** to materiały o różnych stopniach lepkości:

putty, heavy-bodied, medium-bodied, light-bodied,
x-light-bodied,

dostępne w różnych systemach mieszania:

standardowo 1:1 (w kartuszach Automix 50 ml) lub 5:1 (w kartuszach 380 ml) do stosowania z większością dostępnych w sprzedaży automatycznych systemów dozujących i mieszających (np. **VOCO Dynamic Dispenser**, Sympress) oraz tradycyjne 1:1 w pojemnikach Putty.

Wskazania/techniki:

V-Posil Putty Fast stosuje się jako pierwszą warstwę w przypadku:

- pobierania wycisków korekcyjnych (dwuczasowych)
- pobierania wycisków w technice Sandwich (jednocoszowych)
- pobierania wycisków korekcyjnych z zastosowaniem folii jako utrzymywacza przestrzeni

- lub jako materiał wyciskowy przeznaczony do czynnościowego kształtowania krawędzi.

V-Posil Heavy Soft Fast to materiały o wysokiej lepkości stosowane do:

- pobierania wycisków dwuwarstwowych (jednocoszowych)
- pobierania wycisków korekcyjnych (dwuczasowych)
- pobierania wycisków czynnościowych

V-Posil Mono Fast to materiały wyciskowe (o średniej płynności) do pierwszej warstwy na tyzce lub do aplikacji pistoletem, stosowane do:

- pobierania wycisków na stałych/wyjmowanych uzupełnieniach protetycznych i implantach (przenoszenie łączników wyciskowych i elementów pierwotnych)
- pobierania wycisków czynnościowych
- wykonywania koron i mostów lub wkładów koronowych
- wykonywania protez pełnych lub częściowych
- pobierania wycisków podścierających
- przenoszenia wkładów korzeniowych w celu wykonania nadbudowy kikutu metodą pośrednią
- technice z użyciem kilku tyzek
- stosowania w jednoczesnej technice mieszania oraz technice dwuwarstwowej (putty-wash)

V-Posil Light Fast i V-Posil X-Light Fast to materiały wyciskowe do aplikacji za pomocą pistoletu stosowane do:

- pobierania wycisków korekcyjnych (dwuczasowych)
- pobierania wycisków w technice Sandwich (jednoczasowych)
- pobierania wycisków dwuwarstwowych dwuczasowych z zastosowaniem folii dystansującej
- pobierania wycisków dwuwarstwowych (jednoczasowych)
- pobierania wycisków podścielających
- pobierania wycisków w przypadku protez ruchomych

Ostrzeżenia:

Materiały do pobierania wycisków **V-Posil** nie mogą być stosowane jako tymczasowe podścielenia.

Materiałów do pobierania wycisków **V-Posil** nie należy używać z silikonami kondensacyjnymi, masami Vinylsiloxan-ether®, masami polieterowymi lub zawierającymi wielosiarczki.

Masy wyciskowe **V-Posil Putty Fast i V-Posil Heavy Soft Fast** nie nadają się do pobierania wycisków precyzyjnych, jeśli stosowane są bez materiałów uzupełniających.

Środki ostrożności:

Nie stosować po upływie daty ważności.

Nie pozostawiać resztek materiału w kieszonce dziąsłowej lub jamie ustnej.

Nie połykać materiału! W razie przypadkowego połknięcia: skontaktować się z lekarzem, jeżeli wystąpią dolegliwości lub będą się one utrzymywać.

Unikać kontaktu z oczami.

Po przypadkowej styczności: Natychmiast dokładnie przemyć prysznicem do oczu lub wodą. Skontaktować się z lekarzem, jeżeli wystąpią dolegliwości lub będą się one utrzymywać. Normalnie produkty te nie wywołują żadnych reakcji alergicznych. Nie można jednak wykluczyć wystąpienia reakcji alergicznej na ten produkt u wrażliwych osób.

Stosowanie produktu razem z materiałami, które zawierają aktywne związki siarki, chlorku glinu lub azotu (nitki retrakcyjne zawierające siarczan żelaza (III), materiały wyciskowe na bazie wielosiarczków), wpływa negatywnie na utwardzanie materiału wyciskowego (winylopolisiloksan). W przypadku stosowania takich materiałów należy dokładnie przepłukać pole zabiegowe przed pobraniem wycisku, aby usunąć wszystkie pozostałości materiału. Nie używać rękawiczek lateksowych. Uważać, aby nie pozamieniać pokryw i łyżek dozujących do Base (baza) i Catalyst (katalizator) do mieszania ręcznego.

Aby uzyskać optymalne połączenie obu materiałów, należy podczas wykonywania wycisków korekcyjnych oba etapy robocze wykonać w krótkim odstępie czasu.

Przed pobraniem wycisku należy zablokować w tradycyjny sposób znaczne podcienia i szerokie przestrzenie międzyżebowe.

W przypadku używania indywidualnej łyżki wyciskowej należy zwrócić uwagę, aby między ścianą łyżki a tukiem zębowym/wyrostkiem zębodołowym było wystarczająco wolnej przestrzeni.

Materiał ten nie może przedostać się do kanalizacji lub wody, aby nie stwarzać zagrożenia dla środowiska naturalnego. Unikać kontaktu z odzieżą, ponieważ materiału tego nie da się usunąć poprzez czyszczenie chemiczne.

Wskazówka:

Aby uzyskać optymalny wycisk, należy zwrócić uwagę, aby temperatura produktu przed użyciem nie odbiegała znacznie od 23°C (74°F). W przeciwnym razie może to mieć wpływ na czas pracy i czas przebywania w jamie ustnej. Przed przystąpieniem do pobierania wycisku należy osuszyć opracowane zęby.

Gwarantowane właściwości materiału mogą być osiągnięte tylko w przypadku stosowania oryginalnych końcówek mieszających Sulzer Mixpac, które są zatwierdzone przez **VOCO**. Wszystkie końcówki mieszające wykorzystywane do odpowiednich produktów są dostępne w **VOCO**.

Łyżka wyciskowa: przygotowanie i pokrycie klejem

Zasadniczo można stosować wszystkie tradycyjne łyżki wyciskowe, o ile gwarantują one odpowiednie dociśnięcie materiału. Jeżeli nie ma możliwości uzyskania wystarczającej retencji dla materiału wyciskowego, wówczas łyżkę należy pokryć cienką warstwą kleju **V-Posil Adhesive** do silikonów addycyjnych. Klej ten należy pozostawić do wyschnięcia zgodnie z zaleceniami producenta.

Wskazówki dotyczące stosowania:

Pojemniki z masą Putty przeznaczoną do ręcznego ugniatania

Stosować tylko składniki z takim samym oznaczeniem partii. Nie zamieniać pokryw i łyżek dozujących do Base i Catalyst.

Używając łyżek dozujących odmierzyć taką samą ilość past Base i Catalyst.

Różnokolorowe łyżki dozujące używać tylko do składnika o takim samym kolorze.

Po użyciu należy dokładnie zamknąć pojemniki i upewnić się, że nie zostały zamienione pokrywy.

Zanieczyszczenie Base i Catalyst w pojemniku powoduje, że materiał staje się bezużyteczny.

Base i Catalyst należy ugniać przez 45 sekund do momentu uzyskania materiału o jednolitym kolorze.

Jeżeli podczas pracy z materiałem używane są rękawiczki ochronne, należy najpierw sprawdzić, w jaki sposób reagują one z produktem. Niektóre rodzaje rękawiczek (np. rękawiczki lateksowe) mogą utrudniać utwardzanie. Zaleca się stosowanie rękawiczek winylowych.

Przed pobraniem wycisku korekcyjnego należy wstępny wycisk oczyścić pod wodą, osuszyć i sukcesywnie zlikwidować podcienia.

Wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania systemu VOCO Dynamic Dispenser (system kartuszy 380 ml; 5:1) w urządzeniu mieszającym Sympress I lub Sympress II

Przed pierwszym użyciem odkręcić niebieskie zamknięcie w lewo i wyjąć (rycina 1, strona 82). Sprawdzić otwory wylotowe. Następnie przykręcić mieszacz dynamiczny typ 30 (rycina 2, strona 82). Zwrócić uwagę na to, aby element ułatwiający ustawianie znajdował się u góry.

Do dozowania i mieszania materiału wyciskowego używać wyłącznie komponentów wchodzących w skład nowego systemu kartuszy **VOCO 380 ml**.

Kartusz **VOCO** 380 ml jest ciężki i może ulec uszkodzeniu podczas upadku. Uszkodzone kartusze nie nadają się do użytku.

W przypadku używania urządzenia mieszającego Sympress II należy wybrać stopień prędkości umieszczony na etykiecie produktu. Nieprzestrzeganie tej instrukcji może wpływać na zmianę procesu wiązania materiału wyciskowego. Jeśli nie używają Państwo urządzenia mieszającego Sympress, należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi stosowanego przez Państwa automatycznego urządzenia doząjuco-mieszającego.

W przypadku każdej zmiany urządzenia należy wyrzucić co najmniej 3 cm zmieszanej masy.

Stosowanie systemu VOCO Dynamic Dispenser (system kartuszy 380 ml; 5:1) w urządzeniu mieszającym Sympress I lub Sympress II

- Tłok (przy zamkniętej pokrywie) umieścić automatycznie w pozycji wyjściowej, naciskając przycisk cofania tłoka (rycina 3, strona 82). Następnie otworzyć pokrywę (rycina 4, strona 82).
- Umieścić kartusz 380 ml ze wstępnie zamontowanym mieszaczem w urządzeniu doząjuco-mieszającym Sympress I lub Sympress II (rycina 5, strona 82). (Jeśli dany kartusz był już używany, wypełniony masą element mieszający jest już założony i pełni funkcję zamknięcia).
- W przypadku używania urządzenia mieszającego Sympress II należy wybrać stopień prędkości umieszczony na etykiecie produktu. Wybór zostanie potwierdzony sygnałem świetlnym.

- Zamknąć pokrywę urządzenia (rycina 6, strona 82).

Pierwsze użycie kartusza

- Wycisnąć masę wyciskową (zwrócić uwagę, aby mieszaninę dynamiczną typ 30 było zakręcone); wyrzucić co najmniej pierwsze 3 cm materiału (rycina 7, strona 82), aż masa bazowa i katalizator będą ze sobą jednorodnie zmieszane (patrz kolor gotowego do użycia materiału wyciskowego).
- Przy każdym pierwszym użyciu tłoka i w przypadku używania kartusza w różnych urządzeniach mieszających należy wyrzucić co najmniej pierwsze 3 cm zmieszanej masy.
- Napełnić łyżkę wyciskową odpowiednią ilością materiału wyciskowego (rycina 8, strona 82), naciskając odpowiedni przycisk przesuwający tłok. Wykonując tę czynność, trzymać łyżkę skośnie i lekko docisnąć. Podczas wyciskania utrzymywać mieszaninę w materiale, aby uniknąć wprowadzenia do niego powietrza.
- Po wypłynięciu potrzebnej ilości materiału wyciskowego zwolnić przycisk przesuwający tłok. Napełnione mieszaninę dynamiczną pozostaje na kartuszu jako zamknięcie.
- Przed kolejnym użyciem usunąć zużyte mieszaninę odkręcając je w lewo (rycina 9, strona 82). Sprawdzić wzrokowo otwory wylotowe pod kątem zatknięcia i przykręcić nowe mieszaninę dynamiczną (rycina 9, strona 82).
- Całkowicie opróżniony duży kartusz wyjąć z urządzenia doząjuco-mieszającego i zutylizować zgodnie z miejscowymi przepisami.

Kolejne użycie zastosowanego już wcześniej kartusza

- Przykręcić nowy mieszacz dynamiczny w tym samym urządzeniu mieszającym i rozpocząć nowe użycie (nie ma już potrzeby wyrzucania materiału). Postępować przy tym zgodnie z powyższym opisem.

Wskazówki dotyczące stosowania: materiał w kartuszach wraz z VOCO Dispenser typ 2

Kartusz z materiałem umieścić w VOCO Dispenser typ 2.

Rowek na spodzie kartusza musi być skierowany w dół. Jeżeli kartusz jest nieprawidłowo umieszczony w pistolecie, nie można zamknąć kabłaka blokującego.

Zdjąć zamknięcie z kartusza. Po użyciu można ponownie założyć zamknięcie kartusza.

Przesunąć tłok w kartuszu i wycisnąć niewielką ilość materiału, aż z obu otworów materiał zacznie wypływać równomiernie.

Założyć na kartusz kaniulę mieszającą, przekręcić zamknięcie o 90° w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do momentu zakleszczenia.

Wycisnąć potrzebną ilość materiału, np. bezpośrednio na łyżkę wyciskową lub na pierwszą warstwę wycisku. W celu aplikacji materiału wokół opracowanych zębów należy zastosować kartusz z mieszaninem z końcówką wewnętrzną typu 3/typu 6.

Po użyciu ponownie założyć zamknięcie.

Przed ponownym użyciem kartusza usunąć zamknięcie kartusza lub napelnioną kaniulę mieszającą i sprawdzić otwory wylotowe kartusza, aby upewnić się, że spolimeryzowany materiał nie zatyna otworów.

W razie potrzeby udrożnić zatkane otwory i wycisnąć niewielką ilość masy wyciskowej do momentu, aż oba materiały będą równomiernie wypływać z otworów.

Założyć nową kaniulę mieszającą i postępować zgodnie z powyższym opisem.

Przechowywanie:

Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej, chronić przed promieniowaniem słonecznym, unikać ekstremalnych wahań temperatury.

Dezynfekcja:

Wyciski można dezynfekować np. za pomocą 2 % roztworu aldehydu glutarowego lub roztworów dezynfekujących przeznaczonych do materiałów wyciskowych. Przestrzegać zaleceń producenta.

Galwanizacja:

Wyciski można pokrywać galwanicznie srebrem z roztworu zasadowego.

Odlewanie wycisków:

Wycisk można odlać natychmiast po dezynfekcji. Wyciski można odlewać w ciągu 2 tygodni, używając standardowego gipsu dentystycznego III - V klasy.

Informacja:

Nie wszystkie produkty **VOCO** są dostępne w każdym kraju.

Tylko do użytku stomatologicznego przez wykwalifikowany personel.

Oferowane przez nas preparaty opracowano do stosowania w stomatologii. Udzielamy ustnych i pisemnych porad dotyczących stosowania dostarczonych przez nas preparatów wedle naszej najlepszej wiedzy, nie możemy jednak ponosić za nie odpowiedzialności. Udzielane przez nas informacje i/lub porady nie zwalniają Państwa z obowiązku sprawdzenia przydatności dostarczonych przez nas preparatów do zamierzonych celów. Ponieważ stosowanie naszych produktów przebiega bez naszej kontroli, odpowiedzialność za ich prawidłowe użycie leży całkowicie po Państwa stronie. Oczywiście gwarantujemy najwyższą jakość naszych produktów, spełniających obecnie obowiązujące normy oraz standardy opisane w ogólnych warunkach dostarczania i sprzedaży produktów.

Dana techniczne:

| Nazwa produktu | Proporcje miesza-nia | Czas pracy przy 23 °C / 74 °F ≤ | Czas pracy przy 35 °C / 95 °F ≤ | Czas przebywania w jamie ustnej przy 35 °C / 95 °F ≥ | Calkowity czas wiązania* ≥ | Shore A Twardość (w przy-bliżeniu) | Liniowa zmiana wymiaru (w przy-bliżeniu) % | Elastyczna zdolność powrotu po odkształceniu (w przy-bliżeniu) % | Odkształcenie pod naciskiem (w przy-bliżeniu) % |
|-------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|--|--|---|
| V-Posil Putty Fast | 5:1 | 1 minuta 30 sek. | | 2 minuty 30 sek. | 4 minuty | 63 | -0,20 | 99,5 | 2,5 |
| V-Posil Putty Fast | 1:1 | 2 minuty | | 2 minuty | 4 minuty | 66 | -0,25 | 98,5 | 3,0 |
| V-Posil Heavy Soft Fast | 5:1 | 2 minuty | | 2 minuty | 4 minuty | 55 | -0,25 | 99,3 | 4,0 |
| V-Posil Heavy Soft Fast | 1:1 | 2 minuty | | 2 minuty | 4 minuty | 55 | -0,25 | 99,3 | 4,0 |
| V-Posil Mono Fast | 5:1 | 2 minuty | 1 minuta | 2 minuty | 4 minuty | 58 | -0,25 | 99,5 | 4,0 |
| V-Posil Mono Fast | 1:1 | 2 minuty | 1 minuta | 2 minuty | 4 minuty | 58 | -0,25 | 99,5 | 4,0 |
| V-Posil Light Fast | 1:1 | 2 minuty | 1 minuta | 2 minuty | 4 minuty | 47 | -0,20 | 99,6 | 4,0 |
| V-Posil X-Light Fast | 1:1 | 2 minuty | 1 minuta | 2 minuty | 4 minuty | 47 | -0,20 | 99,6 | 4,5 |

*Całkowity czas wiązania (czas do wyjęcia z jamy ustnej) od chwili rozpoczęcia mieszania

V-Posil – Přesný otiskovací materiál, VPS

Návod k použití

Popis produktu:

Otiskovací materiály **V-Posil** jsou adičně tuhnoucí, elasto-merní materiály s vysoce hydrofilními vlastnostmi, vysokou odolností proti roztržení, vysokou rozměrovou přesnosti a vysokou odolností proti trvalé deformaci.

Rodina **V-Posil** sestává z různých viskozit:

putty, heavy-bodied, medium-bodied, light-bodied,
x-light-bodied,

které jsou k dostání v sortimentu systémů balení:

standardní 1:1 (50 ml automix kartuše) a 5:1 (380 ml kartuše) pro použití ve většině běžně prodávaných automatických vytlačovacích a míchacích zařízení (např. dávkovač **VOCO Dynamic Dispenser**, Sympress), a tradiční dózy s tmelem 1:1.

Indikace/Techniky:

V-Posil Putty Fast se používá jako předběžný materiál při:

- Dvoufázové otiskovací technice putty-wash
- Jednofázové otiskovací technice putty-wash
- Dvoufázové otiskovací technice putty-wash za použití fólie (pružný držič prostoru pro materiál typu putty)
- Jednofázové otiskovací technice za použití tmelu typu putty k vytvoření funkčních okrajů otisků

V-Posil Heavy Soft Fast se používá jako materiál typu heavy-body při:

- Jednofázové otiskovací technice (technika dvojitého míchání) za použití dvou viskozit
- Dvoufázové otiskovací technice za použití dvou viskozit
- Zhotovování funkčních otisků

V-Posil Mono Fast je určen k použití jako středně hustý (medium body) materiál do otiskovacích lžic nebo otiskovací materiál pro injektážní techniku při:

- Otiskování kombinovaných fixních/snímatelných náhrad a implantátů (tj. s přenosovými otiskovacími krytkami a komponentami můsteků)
- Zhotovování funkčních otisků
- Výrobě korunek a můsteků nebo inlejí
- Výrobě celkových nebo částečných snímatelných náhrad
- Podkládání otisků
- Otiskování kořenových čepů při nepřímé výrobě čepů a kořenových nástaveb
- Technice použití několika otiskovacích lžic
- Při použití techniky dvojitého míchání, sendvičové techniky a korekční techniky s použitím distanční fólie

V-Posil Light Fast a **V-Posil X-Light Fast** se používají jako otiskovací materiály pro injektáž při:

- Dvoufázové otiskovací technice putty-wash
- Jednofázové otiskovací technice putty-wash
- Dvoufázové otiskovací technice putty-wash za použití fólie (pružný držič prostoru pro materiál typu putty)
- Jednofázové otiskovací technice (technika dvojího míchání) za použití dvou viskozit
- Podkládání otisků
- Výrobě celkových nebo částečných snímatelných náhrad

Varování:

Nepoužívejte otiskovací materiály **V-Posil** jako materiály k provizornímu podkládání.

Nepoužívejte otiskovací materiály **V-Posil** v kombinaci s kondenzačně tuhnoucími silikony, polyéterem, Vinylsiloxanether®em nebo polysulfidovými materiály.

Otiskovací materiály **V-Posil Putty Fast** a **V-Posil Heavy Soft Fast** nejsou vhodné pro detailní otisky, jsou-li použity samostatně.

Bezpečnostní opatření:

Nepoužívejte po vypršení data expirace.

Nenechávejte zbytky otiskovacího materiálu v sulku nebo dutině ústní.

Otiskovací materiál nepolykejte! V případě požití: konzultujte lékaře, pokud se objeví nebo přetrvávají obtíže.

Zabraňte kontaktu s očima. V případě náhodného kontaktu s očima, oči ihned a důkladně vypláchněte očním roztokem nebo vodou.

Konzultujte lékaře, pokud se objeví nebo přetrvávají obtíže. Tyto výrobky normálně nezpůsobují alergické reakce. U citlivých osob nicméně nelze alergickou reakci zcela vyloučit.

Použití produktů obsahujících aktivní síru, chlorid hlinity nebo složky dusíku (retrakční vlákna obsahující síran železitý, polysulfidové otiskovací materiály, atd.) ve spojení s tímto produktem naruší reakci tuhnutí vinyl polysiloxanového materiálu. Použití těchto materiálů vyžaduje důkladné opláchnutí oblasti od všech zbytků předtím, než se přistoupí k otiskování.

Nepoužívejte latexové rukavice.

Nezaměňujte víka nebo odměrky Base (báze) a Catalyst (katalyzátor) od ručně míchaných tmelů.

Aby byla zajištěna optimální přilnavost obou materiálů během dvoufázové otiskovací techniky putty-wash, musí být oba kroky otiskování provedeny bezprostředně po sobě. Při otiskování oblastí s velkými podsekřivinami a širokými mezizubními prostory použijte běžnou techniku vykrývání. Při použití individuálních otiskovacích lžic zajistěte, aby zůstal mezi lžící a zuby/čelistí dostatek prostoru.

Nenechte materiál vniknout do kanalizace nebo vodovodu, aby se zabránilo kontaminaci životního prostředí.

Zabraňte kontaktu s oděvem, protože materiál nelze odstranit suchým čištěním.

Poznámka:

Z důvodu zajištění optimálních otisků by se neměla teplota materiálu před použitím odchylovat od 23 °C (74 °F). Jinak bude narušena doba zpracování a tuhnutí. Před otiskováním preparované zuby osušte.

Zaručených vlastností produktu je možné dosáhnout pouze při použití originálních míchacích hrotů Sulzer Mixpac, protože jsou schváleny firmou **VOCO**. Všechny míchací hroty pro použití s našimi příslušnými produkty jsou k dostání u firmy **VOCO**.

Otiskovací lžíce: Příprava a adheziva

V zásadě je možné používat všechny běžné otiskovací lžíce, je-li u nich zaručen odpovídající dynamický tlak. Není-li retence dostatečná, zajistěte pevné spojení s otiskovacím materiélem tak, že předtím než lžíci naplníte otiskovacím materiélem, potřete otiskovací lžíci tenkou vrstvou adheziva **V-Posil Adhesive** pro adičně tuhnoucí silikony. Adhezivum nechte zaschnout podle návodu výrobce.

Návod k použití:

Materiál v dóze pro ruční míchání materiálu typu putty

Používejte pouze materiály se stejným sériovým číslem. Nezaměňujte víka nebo odměrky Base (báze) a Catalyst (katalyzátor) od ručně míchaných tmelů.

Pro nadávkování stejného množství Base (báze) a Catalyst (katalyzátor) použijte odměrky.

Odměrky různých barev se smí použít pouze pro materiály odpovídajících barev.

Po použití nádoby pečlivě uzavřete a zajistěte, aby nedošlo k záměně víček.

Kontaminace pasty Base (báze) a Catalyst (katalyzátor) v nádobě vede ke znehodnocení materiálu.

Hněte Base (báze) a Catalyst (katalyzátor) po dobu 45 sekund, až bude mít materiál homogenní barvu.

Protože by se k tomuto měly nosit rukavice, vyzkoušejte před mícháním jejich kompatibilitu na vzorku materiálu, který chcete míchat. Některý typ rukavic (jako jsou latexové) může bránit polymeraci. Doporučujeme používat vinylové rukavice.

Před zhotovením otisku typu wash se musí předběžný otisk očistit vodou, osušit a oříznout standardními metodami.

Pokyny pro bezpečnou manipulaci s dávkovacím systémem VOCO Dynamic Dispenser (380 ml kartuše; 5:1) ve vytlačovacím zařízení Sympress I nebo Sympress II

Před prvním použitím odšroubujte modrý uzávěr ve směru proti chodu hodinových ručiček a vytáhněte jej (obr. 1, strana 82). Zkontrolujte výstupní otvor. Poté našroubujte dynamický míchač typu 30 (obr. 2, strana 82). Ujistěte se, že pomůcka pro jeho umístění je nahore.

K dávkování a míchání otiskovacího materiálu, prosíme, používejte pouze vytlačovací a míchací komponenty kompatibilní s 380 ml systémem kartuší **VOCO**.

380 ml kartuše **VOCO** je těžká a pádem by se mohla poškodit. Poškozené kartuše se nesmí za žádných okolností používat.

V případě použití materiálu ve vytlačovacím zařízení Sympress II, prosíme, aktivujte nastavení rychlosti uvedené na štítku výrobku. Nedodržení těchto instrukcí může změnit schopnost tuhnutí otiskovacích materiálů.

Používejte-li jiné zařízení než míchačku Sympress, prosíme, dodržujte pokyny vztahující se k automatickému vytlačovacímu a míchacímu systému, který používáte.

Používejte-li různá míchací zařízení, vždy zlikvidujte nejméně 3 cm namíchaného materiálu.

Použití systému VOCO Dynamic Dispenser (380 ml kartuše; 5:1) ve vytlačovacím zařízení Sympress I nebo Sympress II

- Po stisknutí tlačítka pro návrat pístu nechte píst, aby se automaticky vrátil do své původní pozice (kryt je přitom zavřený, obr. 3, strana 82). Poté kryt otevřete (obr. 4, strana 82).
- Vložte 380 ml kartuši **VOCO** s předem sestaveným míchačem do vytlačovacího a míchacího zařízení Sympress I nebo Sympress II (obr. 5, strana 82). (Pracujete-li s již použitou kartuší, naplněný míchač již bude umístěný na kartuši jako víčko.)
- Používejte-li vytlačovací zařízení Sympress II, prosíme, aktivujte nastavení rychlosti uvedené na štítku výrobku. Vaši volbu potvrďte světelná kontrolka.
- Zavřete kryt zařízení (obr. 6, strana 82).

První použití kartuše

- Nadávkujte otiskovací materiál (zajistěte, aby byl dynamický míchač typu 30 dobré našroubovaný), až bude materiál Base (báze) a Catalyst (katalyzátor) homogenně promíchán (viz zbarvení promíchaného otiskovacího materiálu). Při dávkování zlikvidujte nejméně první 3 cm namíchaného materiálu (obr. 7, strana 82).

• Nejméně 3 cm namíchaného materiálu se musí zlikvidovat pokaždé, když se opětovně aktivuje píst nebo jestliže se kartuše používá v různých míchacích zařízeních.

- Napláňte otiskovací lžíci potřebným množstvím materiálu (obr. 8, strana 82) tak, že stlačíte tlačítko pro plnění. Otiskovací lžíci držte při plnění šikmo a lehce ji přitlačujte. Při plnění nechte míchač v materiálu, aby se zabránilo vzniku bublin.
- Jakmile je v lžici požadované množství materiálu, uvolněte tlačítko pro plnění. Naplněný dynamický míchač by měl zůstat na kartuši jako uzávěr.
- Před dalším použitím odstraňte použitý míchač vyšroubováním směrem doleva (obr. 9, strana 82), vizuálně zkontrolujte výstupní otvor, zda není zablokován, a připevněte nový dynamický míchač (obr. 9, strana 82).
- Zcela prázdnou velkou kartuši odstraňte z vytlačovacího a míchacího zařízení a zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

Další použití již použité kartuše

- Našroubujte na stejně míchací zařízení nový dynamický míchač a zahajte novou práci (materiál již není nutné likvidovat). Pokračujte postupem popsaným výše.

Návod k použití: Materiál v kartuši pro použití v dávkovači VOCO Dispenser typu 2

Vložte kartuši do dávkovače **VOCO Dispenser typu 2**.

Zajistěte, aby drážky na základně kartuše směřovaly dolů.

Sponu nepůjde zavřít, nebude-li kartuše správně vložená do dávkovačí pistole.

Odstraňte z kartuše víčko. Víčko je možné po prvním použití nasadit zpět.

Vtlačte do kartuše píst a vytlačte malé množství otiskovacího materiálu, až se bude vytlačovat stejně množství obou materiálů.

Nasadte na kartuši míchací hrot a otočte víčko o 90 stupňů ve směru hodinových ručiček, aby byl hrot zajištěn.

Injektáž aplikujte potřebné množství materiálu, např. přímo do lžíce nebo do předběžného otisku. Pro nanášení materiálu kolem preparovaných zubů použijte kartuši s intraorálním hrotem typu 3/typu 6 na míchači.

Po použití nasadte zpět uzávěr. Před dalším použitím kartuše odstraňte z kartuše víčko nebo naplněný míchací hrot a zkонтrolujte výstupní otvory kartuše, abyste se ujistili, že otvory neucpaný zbytky zpolymerovaných materiálů. Případné ucpané otvory vyčistěte a vytlačte malé množství otiskovacího materiálu, až se bude vytlačovat stejně množství obou materiálů.

Nasadte nový míchací hrot a pokračujte podle popisu výše.

Skladování:

Skladujte v suchu při pokojové teplotě. Nevystavujte slunečnímu světlu a zabraňte působení extrémních teplotních výkyvů.

Dezinfekce:

Otisky je možné dezinfikovat například 2 % roztokem kyselého glutaraldehydu. Používejte dezinfekční roztoky určené pro otiskovací materiály. Postupujte podle pokynů výrobce.

Galvanické pokovování:

Otisky je možné postříbrnit pouze v alkalickém roztoku pro pokovování.

Příprava modelu:

Při výrobě modelu je otisk možné odlít ihned po provedení dezinfekce. Otisky je také možné odlít v průběhu dvou týdnů standardní kamennou sádrovou (třídy III - V).

Pozn.:

Některé materiály **VOCO** jsou k dostání jen na některých trzích.


Pouze pro odborné použití.

Naše preparáty jsou vyvinuté pro použití v zubním lékařství. Příslušné informace o použití – ústní/psané jsou podány podle našich nejlepších znalostí, nicméně nezávazně. Na naše informace/návod se nemůžete odvolávat v případě použití za jiným účelem, než je uvedeno v návodu. Uživatel našich preparátů je plně zodpovědný za jejich správnou aplikaci. Zaručujeme samozřejmě kvalitu našich preparátů v souladu se stávajícími standardy a našimi obecnými dodacími a prodejnými podmínkami.

Technické údaje:

| Název výrobku | Míchací poměr | Doba zpracování při 23 °C / 74 °F ≤ | Doba zpracování při 35 °C / 95 °F ≤ | Intraorální doba tuhnutí při 35 °C / 95 °F ≥ | Celková doba tuhnutí* ≥ | Tvrďost podle Shorea A (zhruba) | Lineární rozměrová změna (zhruba) % | Test pružného zotavení (zhruba) % | Napětí v tlaku (zhruba) % |
|-------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| V-Posil Putty Fast | 5:1 | 1 minuta 30 Sek. | | 2 minuty 30 Sek. | 4 minuty | 63 | -0,20 | 99,5 | 2,5 |
| V-Posil Putty Fast | 1:1 | 2 minuty | | 2 minuty | 4 minuty | 66 | -0,25 | 98,5 | 3,0 |
| V-Posil Heavy Soft Fast | 5:1 | 2 minuty | | 2 minuty | 4 minuty | 55 | -0,25 | 99,3 | 4,0 |
| V-Posil Heavy Soft Fast | 1:1 | 2 minuty | | 2 minuty | 4 minuty | 55 | -0,25 | 99,3 | 4,0 |
| V-Posil Mono Fast | 5:1 | 2 minuty | 1 minuta | 2 minuty | 4 minuty | 58 | -0,25 | 99,5 | 4,0 |
| V-Posil Mono Fast | 1:1 | 2 minuty | 1 minuta | 2 minuty | 4 minuty | 58 | -0,25 | 99,5 | 4,0 |
| V-Posil Light Fast | 1:1 | 2 minuty | 1 minuta | 2 minuty | 4 minuty | 47 | -0,20 | 99,6 | 4,0 |
| V-Posil X-Light Fast | 1:1 | 2 minuty | 1 minuta | 2 minuty | 4 minuty | 47 | -0,20 | 99,6 | 4,5 |

*Celková doba tuhnutí (doba vyjmutí z úst) od zahájení míchání



Application using the VOCO Dynamic Dispenser/Sympress I

Anwendung mit VOCO Dynamic Dispenser/Sympress I

Utilisation du VOCO Dynamic Dispenser/Sympress I

Aplicación con el VOCO Dynamic Dispenser/Sympress I

Aplicação com o VOCO Dynamic Dispenser/Sympress I

Utilizzo con il VOCO Dynamic Dispenser/Sympress I

Applicatie met de VOCO Dynamic Dispenser/Sympress I

Stosowanie z urządzeniem VOCO Dynamic Dispenser/Sympress I

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
Germany

Tel.: +49 (0)4721-719-0
Fax: +49 (0)4721-719-140

info@voco.com
www.voco.dental

voco